



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
유경하이테크	0.1*171	20260902 -01/2	2026-09-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.1*171 C7701-1/2	Ni 1.0~3.0μm	150.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	171.0	-0.1		Reel/Lot	170.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

9/2
0.1 x 171
① 75.2 kg
② 75.2 kg
총 150.4kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

유경하이테크

: 0.1X171

초물

LOT NO : 260902-01

DATE : 26.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.279	1.325	1.371
1	1.371			
2	1.313			
3	1.337			
4	1.305			
5	1.299			
Mean	1.325			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni

양백

SEC : 15 Sec

변동계수 2.226

발행처 : 우리하이피(주)

유경하이테크

0.1X171

종물

LOT NO : 260902-01


DATE : 26.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.294	1.294 1.333 1.371
2	1.325	
3	1.341	
4	1.351	
5	1.352	
Mean	1.333	
S.Dev	0.024	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
양백

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//양백

측정값 개수 5

최대값 1.352


최소값 1.294

범위 0.058

평균값 1.333

표준편차 0.024

변동계수 1.812



발행처 : 우리하이피(주)