



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)    | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 유경하이테크        | 0.2*179            | 20260902 -01 | 2026-09-02        |
| 규격(재질)        |                    | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.2*179 양백    | Ni 1.0~3.0 $\mu$ m | 452 Kg       |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sp)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS  |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sp)

| NO | 항목/구분 | SPEC  |       |       | 검사주기     | 우리하이피   |    |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|---------|----|
|    |       | 규격    | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차      | 2차 |
| 1  | 전폭    | 179.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 178.999 |    |
| 2  |       |       |       |       |          |         |    |
| 3  |       |       |       |       |          |         |    |
| 4  |       |       |       |       |          |         |    |
| 5  |       |       |       |       |          |         |    |
| 6  |       |       |       |       |          |         |    |
| 7  |       |       |       |       |          |         |    |
| 8  |       |       |       |       |          |         |    |
| 9  |       |       |       |       |          |         |    |
| 10 |       |       |       |       |          |         |    |

9/2  
0.2x179  
0.226kg  
0.226kg  
총 452kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION |                    | Measurement Data         | RESULT |
|----|---------------|--------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      | Ni 1.0~3.0 $\mu$ m | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                               | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |     |     |      |                                                   |
|------|--|-------|-----|-----|------|---------------------------------------------------|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인  | 종합판정 | <div>합격<br/>2026-09-02<br/>우리하이피(주)<br/>Q.C</div> |
|      |  |       | 김영란 | 조승현 |      |                                                   |
|      |  | 고객    | 작성  | 승인  | 종합판정 |                                                   |
|      |  |       |     |     |      |                                                   |

유경하이테크

: 0.2X179 (초물) LOT NO : 260902-01 DATE : 26.09.02.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni<br>tolerance   |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.490               | 1.369 1.434 1.499 |
| 2     | 1.369               |                   |
| 3     | 1.466               |                   |
| 4     | 1.453               |                   |
| 5     | 1.393               |                   |
| Mean  | 1.434               |                   |
| S.Dev | 0.051               |                   |


FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Ni  
양백

SEC : 15 Sec

범위 0.121  
평균값 1.434  
표준편차 0.051  
변동계수 3.560

발행처 : 우리하이피( 주 )



유경하이테크

: 0.2X179

(종물)

LOT NO : 260902-01

DATE : 26.09.02.


| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.413               | 1.396 1.424 1.451 |
| 2     | 1.451               |                   |
| 3     | 1.422               |                   |
| 4     | 1.401               |                   |
| 5     | 1.431               |                   |
| Mean  | 1.424               |                   |
| S.Dev | 0.019               |                   |

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni  
양백

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//양백

측정값 개수 5

최대값 1.451

최소값 1.401

범위 0.050

평균값 1.424

표준편차 0.019

변동계수 1.329

발행처 : 우리하이피( 주 )

