



# Quality Assurance Report 8P6T930780

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)    | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 풍산            | 0.15*187           | 20260910 -01 | 2026-09-10        |
| 규격(재질)        |                    | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.15*187 CU   | Ni 1.0~2.0 $\mu$ m | 343.8 Kg     |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS   | Ac/Re | RESULT |
|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|-------|--------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)    | 0/1   | OK     |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)    | 0/1   | OK     |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금 뭉침)        | 0/1   | OK     |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)          | 0/1   | OK     |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금버) | 0/1   | OK     |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


| NO | 항목/구분 | SPEC  |       |       | 검사주기     | 우리하이피   |    | 고객 |    | 판정 |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|---------|----|----|----|----|
|    |       | 규격    | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차      | 2차 | 1차 | 2차 |    |
| 1  | 전폭    | 187.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 187.050 |    |    |    | OK |
| 2  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 3  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 4  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 5  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 6  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 7  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 8  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 9  |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |
| 10 |       |       |       |       |          |         |    |    |    |    |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION |                    | Measurement Data | RESULT |
|----|---------------|--------------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      |                    | 첨부 : 도금성적서       | OK     |
|    |               | Ni 1.0~2.0 $\mu$ m | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS | SPECIFICATION | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|------------------|---------------|-------------|--------|
|----|------------------|---------------|-------------|--------|



|             |       |    |    |                  |
|-------------|-------|----|----|------------------|
| 검<br>도<br>면 | 187.0 | 작성 | 승인 | 총<br>합<br>판<br>정 |
|             |       | 고  | 객  |                  |



업체명 : 풍산

품명 : 0.15x187 초물

LOT NO : 260910-01

DATE : 26.09.10.


| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 1.409        | 1.424 | 1.439 |
| 1     | 1.422               |              |       |       |
| 2     | 1.409               |              |       |       |
| 3     | 1.431               |              |       |       |
| 4     | 1.439               |              |       |       |
| 5     | 1.419               |              |       |       |
| Mean  | 1.424               |              |       |       |
| S.Dev | 0.011               |              |       |       |

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni  
Cu

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.439

최소값 1.409

범위 0.030

평균값 1.424

표준편차 0.011

변동계수 0.807

우리하이피

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x187 종물 LOT NO : 260910-01 DATE : 26.09.10.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 1.431               | 1.354 1.393 1.431 |
| 2     | 1.391               |                   |
| 3     | 1.388               |                   |
| 4     | 1.369               |                   |
| 5     | 1.384               |                   |
| Mean  | 1.393               |                   |
| S.Dev | 0.023               |                   |


FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu  
측정값 개수 5  
최대값 1.431  
최소값 1.369  
범위 0.062  
평균값 1.393  
표준편차 0.023  
변동계수 1.657



우리하이피