



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
피티씨	0.3*63	20260902 -01	2026-09-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.3*63 SUS 301 3/4H	Au 0.03μm Min	271 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	63.0	-0.1		Reel/Lot	62.917	
2	간격	6.0			Reel/Lot		
3	도금폭	3.0			Reel/Lot		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Au 0.03μm Min	OK
		첨부 : 도금성적서	
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-02 우리하이피(주) Q.C	
			김영란	조승현			
		고객		작성	승인	종합판정	

피티씨

종명 : 0.3X63

초물

LOT NO : 260902-01


DATE : 26.09.02.

No	μm Au	Au tolerance		
		0.032	0.036	0.039
1	0.036			
2	0.032			
3	0.035			
4	0.039			
5	0.036			
Mean	0.036			
S.Dev	0.003			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS


SEC : 15 Sec



도금원소 : Au/Ni//S

측정값 개수 5
최대값 0.039
최소값 0.032
범위 0.007
평균값 0.036
표준편차 0.003
변동계수 7.051

우리하이피



: 피티씨

종명 : 0.3X63

종물

LOT NO : 260902-01


DATE : 26.09.02.

No	μm Au	Au tolerance		
		0.032	0.034	0.036
1	0.034			
2	0.036			
3	0.032			
4	0.034			
5	0.033			
Mean	0.034			
S.Dev	0.001			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Au
Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 0.036

최소값 0.032

범위 0.004

평균값 0.034

표준편차 0.001

변동계수 4.388

우리하이피

