



제 재	작성 (Prepared)	검토 (Checked)	승인 (Approved)	 검 사 성 적 서 Inspection Report	결 재	작성 (Prepared)	검토 (Checked)	승인 (Approved)
	김영란		조승현					
고객명 (Customer)		한빛티앤아이		품명 (Part Name)	Heat Spreader		납품서NO (Order No.)	
모델 (Model)		18.6mm Body		모델 NO. (Model NO.)	0850283HS		관리번호 (Report NO.)	
재 질 (Material)				도면 REV.NO				
검 사 단 계		수입검사		구 분 (Classification)	□개발신설 (Development) ■양산중 (Production) □설변 (Design Change) □금형재제작 (Mold Rebuild) □기타 (Etc)			
 측정 단위 : mm (Measuring Unit : mm)				특기 사항 (Comments)				
				종합 판정 (Judgement)		☒ 적합품 (OK Part) ☐ 부적합품 (NG Part)		
				LOT 크기 (Quantity)		74,670 pcs		
				검사 일자 (Date of Inspection)		2026.09.01.		
				검 사 원 (Inspector)		우리하이피 나우인		
				측 정 기 번 례	약 어 (Abbreviation)	측 정 기 명 (Measuring Instrument)		
					TM	Toolmakers Microscope		
					DC	Digimatic Calipers		
					PG	Pin Gauge		
					RD	reflection densitometer		
MM	Micro Meter							
HG	Height Gauge							
TC	Thickness&Coating Measurement System							
DP	Dyne pen							

순번 (NO)	검 사 항 목 (Inspection Method)	규 격 (Specification)	측 정 기 (Measuring Instrument)	x1 (Sample 1)	x2 (Sample 2)	x3 (Sample 3)	x4 (Sample 4)	x5 (Sample 5)	Sample SIZE	판 정 (Judgement)
1	외관	얼룩,변색,이물 없을것 KS A ISO 2859-1 일반검사 수준 G-2 AQL=0.1	육안	OK	OK	OK	OK	OK	500	OK
2	도금두께	3.0 ~ 6.0 μm	TC	3.287	3.309	3.313	3.339	3.323	5	OK
3	Reflection Density	0.65 ~ 0.95	RD	0.82	0.85	0.87	0.84	0.86	5	OK
4	에너지펜 TEST NO.36	균김,웅침없을것	DP	OK	OK	OK	OK	OK	5	OK
5	CROSS Cutting	개별 격자 1mm 이 내 20% 이하일것	육안	OK	OK	OK	OK	OK	5	OK
6										
7										
8										

고객명: 한빛티앤아이


품명 : Heat Spreader 18.6mm 0.5T LOT NO : 260901-01 DATE : 26.09.01.

No	μm Ni	Ni
1	3.287	
2	3.309	
3	3.313	
4	3.339	
5	3.323	
Mean	3.314	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 3.339

최소값 3.287

범위 0.052

평균값 3.314

표준편차 0.019

변동계수 0.577

우리하이피(주)

