



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*80	20260902 -01	2026-09-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*80 SUS301-3/4	Ni 1.0~3.0μm	29 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	80.0	-0.1		Reel/Lot	79.957				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면			하이피	김영란	조승현	판정	2026-09-02 우리하이피(주) Q.C
			고	작성	승인	종합판	

호연이엔지

명 : 0.2X80 초물 LOT NO : 260902-01 DATE : 26.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.416	1.364 1.396 1.428
2	1.396	
3	1.407	
4	1.398	
5	1.364	
Mean	1.396	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$


SEC : 15 Sec

1.46
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

도
측

최대값 1.416
최소값 1.364
범위 0.052
평균값 1.396
표준편차 0.020
변동계수 1.409

우리하이피



호연이엔지


품명 : 0.2X80 종물 LOT NO : 260902-01 DATE : 26.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.408	1.373 1.402 1.430
2	1.376	
3	1.412	
4	1.430	
5	1.382	
Mean	1.402	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.430
최소값 1.376
범위 0.054
평균값 1.402
표준편차 0.022
변동계수 1.593

우리하이피

