



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*54.5	20260903 -01 / 3	2026-09-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*54.5 SUS301-3/4H	Ni 1.0~3.0μm	105 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR(도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	54.5	-0.1		Reel/Lot	54.468	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(돌돌 및 2.테이프 시험이 안되 니퍼로 90도로 상하 이나 벗겨짐이 없을		OK

제품도면		이 피	김영란	조승현	판 정	2026-09-03 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

9/3
0.2X54.5
① 40 kg
② 42 kg
③ 23 kg
총 105 kg

호연이엔지


품명 : 0.2X54.5 초물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.551	1.567	1.583
1	1.575			
2	1.568			
3	1.551			
4	1.569			
5	1.571			
Mean	1.567			
S.Dev	0.009			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.575
최소값 1.551
범위 0.024
평균값 1.567
표준편차 0.009
변동계수 0.589

우리하이피



호연이엔지


품명 : 0.2X54.5 종물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.542	1.522 1.544 1.565
2	1.564	
3	1.557	
4	1.533	
5	1.522	
Mean	1.544	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.564
최소값 1.522
범위 0.042
평균값 1.544
표준편차 0.017
변동계수 1.111

우리하이피

