



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*59	20260903 -01	2026-09-03
규격(재질)	LOT SIZE(수량)		
0.2*59 SUS301-3/4	Ni 1.0~3.0μm 46 Kg		

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	59.0	-0.1		Reel/Lot	58.864				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각온후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		
			김영란	조승현		

명: 호연이엔지


품명 : 0.2X59 초물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.316	1.328	1.340
1	1.340			
2	1.318			
3	1.325			
4	1.339			
5	1.319			
Mean	1.328			
S.Dev	0.011			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 1.340

최소값 1.318


범위 0.022

평균값 1.328

표준편차 0.011

변동계수 0.803

우리하이피



명: 호연이엔지


품명 : 0.2X59 종물 LOT NO : 260903-01 DATE : 26.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.369	1.314 1.353 1.392
2	1.349	
3	1.392	
4	1.322	
5	1.334	
Mean	1.353	
S.Dev	0.028	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.392
최소값 1.322
범위 0.070
평균값 1.353
표준편차 0.028
변동계수 2.062

우리하이피

