



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.2*100	20260904 -01	2026-09-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*100 SUS301-3/4H	Ni 1.0~3.0μm	109 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금용침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	100.0	-0.1		Reel/Lot	99.908				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~3.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/EA)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하격온후 도이나 벗겨짐이 없을것.

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-04 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인		

고객명: 호연이엔지

품명 : 0.2X100 초물 LOT NO : 260904-01 DATE : 26.09.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.522	1.535	1.547
1	1.536			
2	1.533			
3	1.523			
4	1.547			
5	1.534			
Mean	1.535			
S.Dev	0.009			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

보급번호 : Ni/SS

측정값 개수 5

최대값 1.547

최소값 1.523


범위 0.024

평균값 1.535

표준편차 0.009

변동계수 0.558

우리하이피



고객명: 호연이엔지


품명 : 0.2X100 종물 LOT NO : 260904-01 DATE : 26.09.04.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.501	1.501 1.519 1.537
2	1.515	
3	1.524	
4	1.529	
5	1.526	
Mean	1.519	
S.Dev	0.011	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.529
최소값 1.501
범위 0.028
평균값 1.519
표준편차 0.011
변동계수 0.746

우리하이피

