



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
호연이엔지	0.15*16	20260916 -01	2026-09-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*16 SN	SN 2.0 μ m~	3.9 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	16.0	-0.1		Reel/Lot	15.922				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 SN 2.0 μ m~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물품 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물품 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2026-09-16 우리하이피(주) Q.C
			심문경	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 호연이엔지

품명 : 0.15X16 (초물) LOT NO 260916 DATE : 26. 09. 16


No	μm Sn	Sn tolerance		
		2.133	2.213	2.293
1	2.133			
2	2.215			
3	2.203			
4	2.291			
5	2.224			
Mean	2.213			
S.Dev	0.056			

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Sn ✓
Ni
Bronze

SEC : 20 Sec



도금원소 : Sn/Ni//Bronze

측정값 개수 5

최대값 2.291

최소값 2.133


범위 0.158

평균값 2.213

표준편차 0.056

변동계수 2.547

우리하이피



업체명 : 호연이엔지


품명 : 0.15X16 (중물) LOT NO 260916 DATE : 26. 09. 16

No	μm Sn	Sn tolerance
1	2.394	2.139 2.304 2.469
2	2.422	
3	2.310	
4	2.139	
5	2.256	
Mean	2.304	
S.Dev	0.114	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Sn ✓
Ni
Bronze

SEC : 20 Sec



도금원소 : Sn/Ni//Bronze

측정값 개수 5

최대값 2.422


최소값 2.139

범위 0.283

평균값 2.304

표준편차 0.114

변동계수 4.929



우리하이피