# REFRASIL

de Josef Geier Vila

#### REFRACTORIOS Y SILICATOS









Contamos con horno túnel modemo, prensa automática y equipo de punta







#### LAS PRINCIPALES APLICACIONES SON:

Cámaras de Combustión – Calderos – Incineradores- Cabezales de Homos Rotatorios - Homos de Recalentamiento – Homos Continuos y Periódicos – Homos de Cerámica - Homos Metalúrgicos – Homos de Fundición – Homos de Vidrio- Todo tipo de Homos en General.

> TIPOS DE LADRILLOS: SILICO- ALUMINOSOS; DE MAGNESITA, LADRILLO AISLANTE, CEMENTO CONCRETO Y HORMIGON REFRACTARIO.

CASA MATRIZ: Av. Monseñor Rosales s/n Tolata. Teléfono: 4575809 -70714109 - 76947489


Web: www.geier.com E-mail: |osgeier@hotmail.com

TOLATA- COCHABAMBA

# DIMENSIONES DE NUESTROS PRODUCTOS









	A	В	С	D		A	В	С	D
RECTO	9"	4 1/2"	2. 1/2"		RECTO	229	114	63	
RECTO	9"	3 1/2"	2. 1/2"		RECTO	229	89	63	
JABON	9"	2.1/4"	2.1/4"		JABON	229	63	57	
ARCO N. I	9"	4 1/2"	2. 1/2"	2. 1/8"	ARCO N. 1	229	114	63	54
ARCO <sub>N</sub> . 2	9"	4 1/2"	2, 1/2"	1/3/4"	ARCO N. 2	229	114	63	44
ARCO N. 3	9"	4 1/2"	2. 1/2"	1"	ARCO N. 3	229	114	63	25
CUÑA N.1	9"	4 1/2"	2. 1/2"	1/7/8"	CUÑA N.1	229	114	63	48
CUÑA N.2	9"	4 1/2"	2. 1/2"	1. 1/2"	CUÑA N.2	229	114	63	38
CUÑA N. 1-X	9"	4 1/2"	2. 1/2"	2. 1/4"	CUÑA N. 1-X	229	114	63	57
CUÑA N.3	9"	4 1/2"	2. 1/2"	\$/1/8"	CUÑA N.3	229	114	63	16
LLAVE N. 1	9"	4 1/2"	4"	2. 1/2"	LLAVE N. 1	229	114	102	63
LLAVE N. 2	9"	4 1/2"	3 1/2"	2.1/2"	LLAVE N. 2	229	114	89	63
LLAVE N. 3	9"	4 1/2"	3"	2.1/2"	LLAVE N. 3	229	114	76	63





SERIE DE 9" x 6. 3/4" (PULGADAS)					SERIE DE 229 x 172 (mm)				
	A	В	С	D		A	В	С	D
RECTO	9"	6. 3/4"	2 1/2"		RECTO	229	172	63	
RECTO	9"	6. 3/4"	3"		RECTO	229	172	76	
TABLA	9*	6. 3/4"	2"		TABLA	229	172	51	
TABLA	9"	6. 3/4"	1 1/4"		TABLA	229	172	32	
ARCO N. 1	9"	6. 3/4"	3"	2.3/4"	ARCO N. 1	229	172	76	70
ARCO N. 2	9"	6. 3/4"	3"	2 1/2"	ARCO N. 2	229	172	76	63
ARCO N. 3	9"	6. 3/4"	3"	2"	ARCO N. 3	229	172	76	63
CUÑA N.1	9"	6. 3/4"	2 1/2"	1 7/8"	CUÑA N. 1	229	172	63	48
CUÑA N.2	9*	6. 3/4"	2 1/2"	1.1/2"	CUÑA N.2	229	172	63	38
CUÑA N. 1-X	91	6. 3/4"	2 1/2"	2. 1/4"	CUÑA N. 1-X	229	172	63	57
CUÑA N.3	9"	6. 3/4"	2 1/2"	5/8"	CUÑA N.3	229	172	63	16
CUÑA N.1	9"	6. 3/4"	3"	2.3/4"	CUÑA N.1	229	172	76	70
CUÑA N.2	9*	6, 3/4"	3"	2 1/2"	CUÑA N.2	229	172	76	63
CUÑA N.3	9"	6. 3/4"	3-	2"	CUÑA N.3	229	172	76	51






SERIE DE 9"	x 4 1/2" X	3 (PULGA	DAS)		SERIE DE 2	29 x 114 2	K 76 (mm)		
	A	В	С	D		A	В	С	D
RECTO	9"	4 1/2"	3"		RECTO	229	114	76	
RECTO	9"	3 1/2"	3"		RECTO	229	89	76	
JABON	9"	2. 1/4"	3"		JABON	229	57	76	
ARCO N. 1	9"	4 1/2"	3"	2.3/4"	ARCO N, 1	229	114	76	70
ARCO N. 2	9"	4 1/2"	3"	2 1/2"	ARCO N. 2	229	114	76	63
ARCO N. 3	9"	4 1/2"	3"	2"	ARCO N. 3	229	114	76	51
ARCO N. 4	9"	4 1/2"	3"	1"	ARCO N. 4	229	114	76	25
CUÑA N.1	9"	4 1/2"	3"	2.3/4"	CUÑA N.1	229	114	76	70
CUÑA N.2	9" /	4 1/2"	3"	2 1/2"	CUÑA N.2	229	114	76	63
CUÑA N.3	9"	4 1/2"	37	2"	CUÑA N.3	229	114	.76	51
LLAVE N. 1	9"	4 1/2"	4"	3"	LLAVE N. 1	229	114	102	76
LLAVE N. 2	9"	4 1/2"	3 1/2"	3"	LLAVE N. 2	229	114	89	76
LLAVE N. 3	9"	4 1/2"	3"	3"	LLAVE N. 3	229	114	76	76

10.





	Α	В	C	D		A	В	C	D	
RECTO	13 1/2 "	4 1/2"	2 1/2"		RECTO	343	114	63		
RECTO	13 1/2 -	4 1/2"	3"		RECTO	343	114	76		
TABLA	13 1/2 "	4 1/2"	2"		TABLA	343	114	51		
TABLA	13 1/2 "	4 1/2"	1 1/4"		TABLA	343	114	32		
ARCO N. 1	13 1/2 "	4 1/2"	3"	2.3/4"	ARCO N. 1	343	114	76	70	
ARCO N. 2	13 1/2 "	4 1/2"	3"	2 1/2" /	ARCO N. 2	343	114	76	63	
ARCO N. 3	13 1/2 "	4 1/2"	3"	2" /	ARCO N. 3	343	114	76	51	
RECTO	13 1/2 "	6"	2 1/2"	157	RECTO	343	152	63		
RECTO	13 1/2 -	6"	3"		RECTO	343	152	76		-0
CUÑA N.1	13 1/2 "	6"	3"	2.3/4"	CUÑA N.1	343	152	76	70	ō
CUÑA N.2	13 1/2 "	6"	3"	2 1/2"	CUÑA N.2	343	152	76	63	(
CUÑA N.3	13 1/2 "	6"	3"	2"	CUÑA N.3	343	152	76	51 6.5	1
LLAVE N.1	13 1/2 "	6"	5*	2 1/2"	LLAVE N. I	343	152	127	63 E	2
LLAVE N.2	13 1/2 -	6"	4.3/8"	2 1/2"	LLAVE N.2	343 -	152	111	63	



RIZAL MAGNIZATIOO .2,437 ALUMINICO 1,954

## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS REFRACTARIOS SILICO - ALUMINOSOS

	36 - 38	40 - 42
OXIDO DE ALUMINIO ( Al2 O3 %)	36 - 38	40 - 42
CONO PIROMETRICO	31. 1/2	33 - 34
TEMPERATURA (C)	1.698	1.740
MODULO DE RUPTURA Kg / Cm2	60 - 80	80 - 100
RESISTENCIA A LA COMPRESION EN FRIO (Kg/Cm2)	1 - 450	350 - 400
POROSIDAD	18 - 20	15 - 17
DENSIDAD APARENTE (Kg/ Cm3)	2.10 - 2.15	2.25

POR LAS PROPIEDADES ES RECOMENDADO PARA SOLERAS DE HORNOS EN GENERAL CAMARAS DE REGENERADORES ZONA DE ENFRIADORES DE HORNOS ROTATORIOS DE CEMENTO Y CAL.



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICO DE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS DE ALTA - ALUMINA

	50 - 52	60 - 62
OXIDO DE ALUMINIO (AI2 O3) %	50 - 52	60 - 62
CONO PIROMETRICO EQUIVALENTE (ORTON)	35 - 36	37 - 38
TEMPERATURA (C)	1785 - 1804	1800 - 1835
MODULO DE RUPTURA (Kg/Cm2)	65 - 80	70 - 80
RESISTENCIA COMPRESION EN FRIO ( Kg/CM2)	400	400
POROSIDAD	16 - 18	22 - 24
DENSIDAD	2.2 - 2.3	2.3 - 2.5
VARIACION LINEAL	(1600)° 2.0	(1600) 3.0

APLICACIONES PRINCIPALES: ZONA INTERMEDIA DE HORNOS ROTATORIOS PARA CEMENTO Y CAL PAREDES Y BOVEDA DE HORNOS TUNEL PARA CERAMICA HORNOS REVERBEROS PARA ESTAÑO ETC.



# CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS DE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS DE ALTA ALUMINA

70 - 72
70 - 72
. 37 - 38
1830
70 - 80
450
20 - 22
2.55 - 2.60
(1600) 4.0
ATORIO DE CEMENTO
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

8



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS DE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS DE MAGNESITA CON LIGA FORSTERITICA

ANALISIS QUIMICO	M 88			
OXIDO DE MAGNESIO (Mg. O)	88.30			
SILICE (St O2)	9.50			
OXIDO DE H IERRO (Fe2 O3)	0.72			
OXIDO DE CALCIO (Ca O)	0.60			
OXIDO DE ALUMINIO (Al2 O3)	0.84			
POROSIDAD APARENTE DENSIDAD APARENTE	16% 2.70 gr/cm3			
RESISTENCIA A LA COMPRESION DILATACION TERMICA A 1.400 °C	50 N/mm2 1.7%			
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO RESISTENCIA PIROSCOPICA	15 1970 °C			
TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION				

SE USA EN: EMPILAJES PARA HORNOS DE VIDRIO REGENERADORES HORNOS ROTATORIOS, HORNOS TUNELES ETC.



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS DE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS DE MAGNESITA

85 - 88
16 - 20
197 - 268
493 - 704
2.75 - 2.80

SE USA EN: HORNOS VERTICALES PARA CAL, HORNOS ROTATORIOS PARA CE-MENTO ,HORNOS ROTATORIOS PARA FUNDIR ANTIMONIO - ESTAÑO, HORNOS ELECTRICOS PARA ACERO ETC.



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS DE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS DE SILICE

<b>S</b> 96 - 97
96 - 97
31 - 32
18 - 20%
1.8 - 1.9
350 kg Cm <sup>2</sup>



## CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS DEL LADRILLO REFRACTARIO

LANTE	<b>A</b> 34
OXIDO DE ALUMINIO (Al2 O3)	34
OROSIDAD APARENTE	70%
DENSIDAD APARENTE gr/Cm3	0.80
COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA TEMPERATURA DEL HORNO Cm °C	1.050
EMPERATURA EN CARA CALIENTE °C	980
EMPERATURA EN CARA FRIA °C	95
TEMPERATURA MEDIA °C	537
COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA A T° MEDIA EN KCAL m. H m2 °C.	0.328
RECOMENDADO EN LA CONSTRUCCION DE PAREDI RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS	ES AISLANTES