

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ।

पत्रांक 572 / 89 सी / जन0प्रयो0 / परी0परि0 / 2025-26

दिनांक 07/08/2025

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड, मेरठ।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- 275 दिनांक 24/06/2025

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र0 सं0	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Comprasive Streangth Kg/Cm ²		
			एम-20 सी0सी0 क्यूब		
1	एस0आर0न0-553	जिला कारागार बागपत में अस्पताल में किचन का निर्माण कार्य।	Date of Casting	Date of Testing	परीक्षण परिणाम Compressive Strength
			20.05.2025	07.08.2025	241.77
			After 28 days		

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।) सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ