

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ।

पत्रांक 364 / 89 सी / जन0प्रयो0 / परी0परि0 / 2024-25

दिनांक 16/07/2024

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रथम
मेरठ।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित एम-30 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- 258 / 2024-25 दिनांक 29 / 06 / 2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित एम-30 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Compressive Streangth Kg/Cm ²		
			एम-30		
1	एस0आर0आर0 न0-293	जिला कारागार मेरठ में ट्यूबैल एवं पम्प हाउस सहित 250 कि०ली० ओवर हैण्ड टैंक का निर्माण कार्य।	Date of Casting	Date of Testing	परीक्षण परिणाम Compressive Strength
			-	16.07.2024 After 28 days	243.55

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।)
सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ