

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BJINOR FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 231 / Testing

DT. 04/09/2025

To,

अधिकाारी अभियन्ता

ग्रुप पी० आर० एच० एच० एच० निमणि प्रमण्ड-विजयौर

Ref. No. 220/UPRNS5/sample Testing/2025-26 DT. 28/08/2025

Name of Road/Work :- जनपद अमरसोहरा के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हसनपुर के अवशेष निमणि कार्य

C.B. No. _____ Dt. _____

I.S. SIEVE No.	P.A.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.B.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED	PERCENTAGE OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	)	—	145	145	6.27	
240	2.36 mm	)	—	260	405	17.53	
120	1.18 mm	)	—	380	785	33.98	—
60	600 mic	)	—	454	1239	53.63	
30	300 mic	)	—	565	1804	78.09	
15	150 mic	)	—	475	2279	98.65	

WEIGHT OF SAMPLE :- 2310

gm.

FINENESS MODULUS :- 2.88

नोट :- उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील्ड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वारंवारिक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

Lab. Asstt. 04/09/25

Asstt. Lab.
04.09.2025
J.E. (Lab)

Asstt. Lab.
A.E. (Lab)