

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BUNOR

FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 197 / Testing

Dt. 25/08/2025

अभिशाही अभियन्ता

मु.पा. आ. उ. व. ए. उ. निगम प्रम. वि. नगर

Ref. No. 160/UPRNS5/Sample Testing/2025-27 - 24/07/2025

Name of Road Work: जनपद अमरोहा के राजकीय अभियान संस्थान अमरोहा के -
पट्टा में ऑडियो लिफ्ट ड्रॉल, क्लॉस हम यॉपलेट वॉक (मेल-फ्रीमेल) कानिफिंग
गार्ड हम, बाउण्ड्रीवाल एवं गेट, 50 लाख, औबल फ्री टैंक एवं वॉलिंग आदि कानिफिंग

C.B. No. _____

Dt. _____

कार्य।

LS. SIEVE No.	P.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.R.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED	PERCENTAGE OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	//	————	164	164	7.35	
240	2.36 mm	//	————	310	474	21.25	
120	1.18 mm	//	————	380	854	38.29	—
60	600 mic	//	————	675	1529	68.56	
30	300 mic	//	————	432	1961	87.93	
15	150 mic	//	————	210	2171	97.35	

WEIGHT OF SAMPLE:- 2230 gm.

FINENESS MODULUS:- 3.20

नोट - उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील नमूने के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रभावक नहीं है।

Lab Asst. 25/08/25

J.E. (Lab)
25/08/2025

A.E. (Lab)