

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BJINOR
FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 170 /Testing

DT. 28/07/2025

To.

अधिकासी अधिपता

प्र. पी. आ. प्र. पी. प्र.

निर्माण प्रभाग - बिजनौर

Ref. No. 140/UPRNSD/sample Testing/2025-26 DT. 14/07/2025

Name of Road/Work :- जनपद अमरौहा के राजसीप आर्थीगिक प्रविक्षण संस्थान
कैशपुर अमरौहा के अवशेष निर्माण कार्य

C.B. No. _____ DL. _____

IS. SIEVE No.	P.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.B.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIV E WEIGHT RETAINED	PERCENTAG E OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	//	—	145	145	6.01	
240	2.36 mm	//	—	270	415	17.21	
120	1.18 mm	//	—	390	805	32.40	—
60	600 mic	//	—	480	1285	53.31	
30	300 mic	//	—	576	1861	77.21	
15	150 mic	//	—	454	2315	96.05	

WEIGHT OF SAMPLE :- 2410 gm.

FINENESS MODULUS :- 2.83

नोट :- उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील्ड नमूने के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

Lab Asstt. 28/7/25

28/7/25
J.E. (Lab)

28/7/25
A.E. (Lab)