

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BHINOR
FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 361 / Testing

DT. 29/11/2025

To,

प्रविशाली अभियन्ता
मु. पी. आ. एम. एम. एम. एम.
निर्माण उपग्रह - विजनीट

Ref. No. 376 / मु. पी. आ. एम. एम. एम. एम. / मा. ई. ए. / 2025-26 DT. 21/11/2025

Name of Road/Work :-

जनपद विजनीट की अन्तर्गत जहांगीरपुर जलीलपुर
आई. टी. आई. मा निर्माण कार्य।

C.B. No. / Dt.

I.S. SIEVE No.	P.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.B.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED	PERCENTAGE OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	//	—	147	147	6.50	
240	2.36 mm	//	—	234	381	17.05	
120	1.18 mm	//	—	355	736	32.94	-
60	600 mic	//	—	460	1196	53.53	
30	300 mic	//	—	510	1706	76.36	
15	150 mic	//	—	485	2191	98.07	

WEIGHT OF SAMPLE :- 2234 gm.

FINENESS MODULUS :- 2.84

नोट :- उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील्ड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

Lab Asslt.

J.E. (Lab)

A.E. (Lab)