

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BLINOR

FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 172 / Testing

DT. 28/07/2025

To,

अधिकाारी अभिपन्ना

भू. वि. आ. ०२०० एच. एच.

निष्पत्ति उत्तर - विज्ञान

Ref. No. 157 / UPRNSS / Sample Testing / 2025-26

DT. 23/07/2025

Name of Road/Work :-

जनपद विज्ञान के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

केरलूवाला अफजलगढ़ के अवशेष निष्पत्ति कार्य।

C.B. No. DT.

I.S. SIEVE No.	P.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.B.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED	PERCENTAGE OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	//	—	350	350	15.11	
240	2.36 mm	//	—	280	630	27.21	
120	1.18 mm	//	—	195	825	35.63	—
60	600 mic	//	—	226	1051	45.39	
30	300 mic	//	—	715	1766	76.28	
15	150 mic	//	—	485	2251	97.23	

WEIGHT OF SAMPLE :- 2315

gm.

FINENESS MODULUS :- 2.36

नोट - उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध किये गये रीकॉर्ड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वारंवारिक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

Lab Asstt. 28/7/25

J.E. (Lab)

A.E. (Lab)