

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विजनौर
जनपद विजनौर

पत्रांक 341 / परीक्षण

दिनांक 17/11/2025

अधिकारी का नाम :- अधिशासी अभियन्ता

खण्ड का नाम :- भूमी आ. एन. एन. एन. - निमण्डल - विजनौर

जनपद :- विजनौर

पत्रांक संख्या :- 333/भूमी आ. एन. एन. एन. / सं. 2/2025-26

अनुवन्ध संख्या :- मार्ग का नाम :- जनपद विजनौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विजनौर के परिसर में मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर व नग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व नग, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन व नग, स्विंग टैकोमोलेरी व नग, बेसिक मॉड्यूलरी व नग, एवं आई. टी. लैब व नग, और नई मार्गशाखाओं का

क्र.सं.	नमूने की विवरण	परीक्षण का नाम	परिणाम	निर्माण कार्य
01.	C.C. Cube (1:1.5:3), M-20	Comp. strength	2.23 KN/cm ²	
02.	Bricks Test (M-150), PK	Comp. strength	1.57 KN/cm ²	
03.	Stone grit (20mm)	Impact Value	17.56 %	
सीलड नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम :- (1) EE (2) //				

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सीलड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

प्रयोगशाला सहायक
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

DISTRICT LABORATORY CHANDPUR

PROVINCIAL DIVISION PWD BLINOR FINENESS MODULUS TEST

Ref. No. 342 / Testing

DT. 17/11/2025

To,

अधिकासी अभियन्ता
भू. पी. आर. एन. एल. एल.
निर्माण प्रभाग - बिजनौर

Ref. No. 333/भू. पी. आर. एन. एल. एल. / 2025-26 DT. 01/11/2025

Name of Road/Work :- आई. टी. न्याई. बिजनौर में मैकेनिक रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर - 01 नग
इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक 01 नग, इलेक्ट्रिक यंत्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन 01 नग, विमान इंफ्रालाइट 01 नग,
बैटिक कोट्टोलाजी 01 नग, एवं आई. टी. न्याई. 01 नग, व नई कोपियाला में का निर्माण कार्य।

C.B. No. _____ Dt. _____

I.S. SIEVE No.	P.W.D. SPECIFICATION % AGE BY WT. RETAINED			TEST			REMARKS
	SIEVE SIZE	COARSE SAND FOR RCC OR R.B.	FINE SAND FOR PLASTER AND B-WORK	WEIGHT RETAINED ON EACH SIEVE	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED	PERCENTAGE OF TOTAL WEIGHT	
1	2		3	4	5	6	7
480	4.75 mm	//	—	265	265	10.95	
240	2.36 mm	//	—	316	581	24.00	
120	1.18 mm	//	—	415	996	41.15	—
60	600 mic	//	—	510	1506	62.23	
30	300 mic	//	—	480	1986	82.06	
15	150 mic	//	—	396	2382	98.42	

WEIGHT OF SAMPLE :- 2420 gm.

FINENESS MODULUS :- 3.18

नोट :- उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सीलड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

Asst.
Lab Asstt. 17/11/25

Asstt.
J.E. (Lab) 17/11/2025

Asstt.
A.E. (Lab)