

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक १७ / लैब
सेवा में,

दिनांक १७-१-२०२०

सहायक अभियन्ता
प्र०पी०आर० एन० एस०एस०
निर्माण प्रखण्ड सहायनपुर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्थानों पर जन विकास के अन्तर्गत निर्माणधीन राजकीय आलिया डिग्री आरजे
राजपुर मण्डपुर की मैटिरियल टेस्टिंग के संबंध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक ६३३-१/प्र०पी०आर० एन० एस०एस०/निप्रस दिनांक ०१-१-२०२०।

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक कार्य में प्रयुक्त कोर सैंड, सी०
सी० एफ० एवं प्रथम ग्रेणी ई० के ०३ नमूने प्राप्त हुए थे, जिनका परीक्षण किया गया है।

उपरोक्त नमूनों का परीक्षण करने के उपरान्त प्राप्त परीक्षण परिणाम संलग्न प्रारूपों
में भरकर प्रेषित है।

संलग्न:- ०३ प्रारूप।

Rm
13/1/20
सहायक अभियन्ता(लैब)
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुजफ्फरनगर।

DISTRICT LABORATORY: Provincial Division, P.W.D. Muzaffarnagar

Fineness Modulus

Name of work

- जनपद मु. नगरपाली राजस्वीय काशीया डी.टी. कलेज राजपुर बागपुर उत्तर दिहा-मार्ग

Name of Contractor

-

Date of Sampling

- 13-1-2020

Name of Department/Agency

- इ.पी.ओ.आर. एन.एस.एस.डी.नगर प्रखण्ड, संखुवा 1

Reference Letter No.

- 638-A/इ.पी.ओ.आर. एन.एस.एस.डी.नगर निगांक 01-1-2020

Nature Of Material	Toatal Weight of Sampling(gm)	Require Sieve Size(mm)	w.t. Retained (gm)	Cumulative Retained	Percentage By Weight Retained As		Fineness Modules Average	Remark
					Test	Per Specified		
कोर सेट	2.000 kg	4.75 mm	75	75	3.75%	0-5		
		2.36 mm	170	245	12.125%	5-30		
		1.18 mm	335	480	24.00%	15-55		
		0.600 mm	450	930	46.50%	40-75		
		0.300 mm	740	1670	83.50%	70-95		
		0.150 mm	390	1960	98.00%	90-100		
					268.00%	220-360		
						2.20-3.60		

Lab Assistant

13/1/20

Assistant Engineer

(In-Charge Lab)

Provincial Division, P.W.D.

Muzaffarnagar

TEST REPORT (C.C. Cube)

अनपड सुदकगाम राखन्तेषां नास्तिकादिरी कातेज राजपुर द्वांजपुर आ निम्रवांवाप ।

10. K.

2015.03.10

पानमिन्/अपः
मूलीवोसरो मज्जसरोसरो निगमो उवध, मधुपुत्र ।

638-8 / यू पी बिआर एन ए इस्क एसए / निपुन दिनांक 01-1-2020

Serial No.-

Ser No.	Date of Casting	Date of Testing	Age (Days)	Number Of Cube	Cube Size	Gross Section Area (Cm ²)	Total Load (Kg)	Compressive Strength (Kg/Cm ²)	Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	Remarks Above Days ≥ 8
1				R-1	15 x 15	225 Cm ²	53000 X 1000 = 53000 Kg	235.555 Kg/Cm ²	715.554 = 387.41	
2				R-2	15 x 15	225 Cm ²	56000 X 1000 = 56000 Kg	248.888 Kg/Cm ²	238.518 = 197.41	
3				R-3	15 x 15	225 Cm ²	52000 X 1000 = 52000 Kg	231.111 Kg/Cm ²		
Compressive Strength									715.554 Kg/Cm ²	

Compressive Strength

Q3/1120
Assistant Engineer
(In-Charge Lab)
Provincial Division, P.W.D.
Muzaffarnagar

~~20/11/20~~
Lab Assistant

11. 20. 1941

परीक्षा की तिथि:- 17-1-2020

परीक्षा की तिथि:- 17-1-2020

परीक्षार्थ परीक्षा

समीक्षा सामर्थ्य

(Compressive Strength)

सारांश

अथवा

॥

परीक्षण परीणाम										सम्पीडन सामर्थ्य (Compressive Strength)		दिवाणी महर्षि
प्रश्नांक	कार्य का नाम	सामग्री का नाम	परीक्षण का नाम	नमूनों की सं०	क्षेत्रफल वर्ग सेमी०		लोड कि०ग्राम		नापावर	औसत		
2	प्रयोगशाला में शैलान्वित फोम और नमूने के लिये निर्माण कार्य	प्रथम श्रेणी ईट (एस०-150) 22x10.50 x 5 नं०	सम्पीडन सामर्थ्य (Compressive Strength)	नमूना-1	7		8		9		10	
					231.00	Cm ²	x	1000.00 =	410000	Kg	177.489	Kg/Cm ²
					231.00	Cm ²	x	1000.00 =	400000	Kg	173.160	Kg/Cm ²
					231.00	Cm ²	x	1000.00 =	405000	Kg	175.324	Kg/Cm ²
					231.00	Cm ²	x	1000.00 =	380000	Kg	164.502	Kg/Cm ²
					231.00	Cm ²	x	1000.00 =	360000	Kg	155.844	Kg/Cm ²

Lab Assistant

Assistant Engineer
(In-Charge Lab)
Provincia Division, P.W.D.
Muzaffarnagar