

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बाराबंकी

पत्रांक:- 219/15एम/ 2026

दिनांक- 23/01/26

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
उत्तर राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0
बि गोमती नगर लखनऊ


विषय:- नमूना परीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक - 1036/मि0 प्र0ल0-77/2025-26 दि0 18 नवम्बर 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निर्माणाधीन अनपद काराबंकी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
रिवांती गौलपुर के आधुनिक कार्यशाला एवं परीक्षण कक्ष (6+2) मीटर कार्य, के परीक्षण हेतु
कन्स्ट्रक्शिव स्ट्रेंथ परीक्षण शुल्क जमा करने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में
.....द्वारा जारी ड्राफ्ट नं0- 48784/ दि0 15/12/25 रु0 2382/- प्राप्त हुआ है। जिसके क्रम में
प्राप्त नमूने का परीक्षण किया गया। प्राप्त परीक्षण परिणाम एक एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है।

संलग्नक :- प्राप्त परीक्षण की एक प्रति


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बाराबंकी।

पत्रांक:-

दिनांक-

1-प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (ग्रु) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि खण्डीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बाराबंकी।

Divisional Laboratory

PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. BARABANKI

COMPRESSIVE STRENGTH OF BRICKS/C.C. CUBES

Work : जनपद वाराणसी के शहरीय विकास के अंतर्गत सिविलीय वर्क में आधुनिक कार्यवाही
रखें गइल कंक्रीट (C-2) का मिश्रण कार्य

Receiving : 18.01.2026

Testing : 13.01.2026

Is No : (2)

Sample Taken : Brick + cub

Range of Letter No : 1036/मि.प्र.व.प. 2025-26 दि. 18 जनवरी 2025

Code No () COMPRESSIVE STRENGTH OF BRICKS (NEU Marka)

Sl. No.	Area of Bricks / in sq.cm.	Load at failure in kgf	Compressive strength in kg/sq.cm.	Remarks
1-	253	38200	150.98	151.45 kg/cm ²
2-	253	38600	152.56	
3-	253	37800	149.40	
4-	253	39000	154.15	
5-	253	38000	150.19	

Result : C/s Average = 151.45 kg/cm²

Code No () COMPRESSIVE STRENGTH OF C.C. CUBES

Sl. No.	Area of Cubes in (mm ²)	Load at failure in kgf (N)	Compressive strength in (MPa)	Testing After Days Average
1-	22500	591000	26.26	25.99 MPa
2-	22500	578000	25.68	
3-	22500	586000	26.04	

Result : C/s Average = 25.99 MPa

Note:

यह रिपोर्ट केवल प्राप्त नमूनों के लिए है नमूना मानक विधि से लिया गया है या नहीं यह उत्तरदायित्व नमूना परीक्षण के लिए प्रेषित किये जाने वाले अधिकारी का है।

L.A.

Provincial Division, PWD,
Barabanki

J.E.

Provincial Division, PWD,
Barabanki

A.E.

Provincial Division, PWD,
Barabanki