

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बाराबंकी

पत्रांक:- 220/154न/2026

दिनांक- 23/01/26

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
उपखण्ड निर्माण सहायक सचिव
गौरीगंज नगर मन्चन

विषय:- नमूना परीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक - 1035/नि0ख0ल0-II/2025-26 दि0 18 नवम्बर 2025-

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निर्माणाधीन, जन्तुपद काराबंकी के राजाजी गौरीगंज परीक्षण
संस्कार कमीठोर में आयुक्त कार्य शाला एवं परीक्षण कार्य के परीक्षण हेतु
कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ परीक्षण शुल्क जमा करने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में
..... द्वारा जारी ड्राफ्ट नं0:- 800745 दि0-15/12-25 रु0. 2382/- प्राप्त हुआ है। जिसके क्रम में
प्राप्त नमूने का परीक्षण किया गया। प्राप्त परीक्षण परिणाम एक एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है।

संलग्नक :- प्राप्त परीक्षण की एक प्रति

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बाराबंकी।

पत्रांक:-

दिनांक-

- 1-प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (IV) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि खण्डीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बाराबंकी।

PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. BARABANKI

COMPRESSIVE STRENGTH OF BRICKS/C.C. CUBES

Work : जनपद गण्डकी के राजकीय शौचालयों पर परीक्षण लेखन वनीकरण से आधुनिक कार्यवाही
 एवं प्राथमिक कचरा (WPT/ON-1) का निर्माण कार्य

of Receiving : 08.01.2026

of Testing : 18.01.2026

Sample No : (2)

Sample Taken : Brick & Cub

Reference of Letter No : 1035/ सि.प्र.म.प. - II / 2025-26 दि. 18 नवम्बर 2025

Code No () COMPRESSIVE STRENGTH OF BRICKS (GOLD MARK)

Sl. No.	Area of Bricks / in sq.cm.	Load at failure in kgf	Compressive strength in kg/sq.cm.	Remarks
1-	247.5	37800	152.72	151.62 kg/cm ²
2-	247.5	37200	150.30	
3-	247.5	38000	153.53	
4-	253	38400	151.77	
5-	253	37900	149.80	

Result : C/s Average = 151.62 kg/cm²

Code No () COMPRESSIVE STRENGTH OF C.C. CUBES


Sl. No.	Area of Cubes in (mm ²)	Load at failure in kgf (N)	Compressive strength in (MPa)	Average
1-	22500	580000	25.77	26.30 MPa
2-	22500	596000	26.48	
3-	22500	600000	26.66	

Result : C/s Average = 26.30 MPa


Note: यह रिपोर्ट केवल प्राप्त नमूनों के लिए है नमूना मानक विधि से लिया गया है या नहीं यह उत्तरदायित्व नमूना परीक्षण के लिए प्रेषित किये जाते वाले अधिकारी का है।


L.A.

Provincial Division, PWD,
Barabanki


J.E.

Provincial Division, PWD,
Barabanki


A.E.

Provincial Division, PWD,
Barabanki