sia

SIA 265.110 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 338:2016

Remplace SN EN 338:2009

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

Structural timber - Strength classes

Bois de structure - Classes de résistance

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 124 «Structures en bois».

Numéro de référence
SN EN 338:2016 fr

Valable dès: 2016-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 11 (EN)

Copyright © 2016 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 6

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 338:2016, sous la désignation SIA 265.110. Elle remplace la norme SN EN 338:2009.

La norme SIA 265.110 comprend les 11 pages du texte EN 338 ainsi que le présent avant-propos national.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2016-xx 1er tirage

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 338

Avril 2016

ICS 79.040

Remplace EN 338:2009

Version Française

Bois de structure - Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

Structural timber - Strength classes

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 janvier 2016.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 338:2016 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Sommaire

Page

Introduction 4
1 Domaine d'application 5
2 Références normatives 5
3 Termes et définitions 5
4 Symboles et abréviations 5
5 Classification des bois de structure 6
6 Affectation d'une population à une classe de résistance 10
6.1 Classement 10
6.1.1 Bois classé visuellement 10
6.1.2 Bois classé par machine 10
6.2 Classification 10
6.2.1 Valeurs caractéristiques 10
6.2.2 Affectation à une classe de résistance 10
Bibliographie 11

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Avant-propos

Le présent document (EN 338:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 124 “Structures en bois”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2016.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l’EN 338:2009.

Par rapport à l'EN 338:2009, les modifications suivantes ont été apportées :

— ajout d'un nouveau tableau présentant les classes de résistance des bois résineux en fonction des essais de traction ;

— ajout de nouvelles classes dans le tableau présentant les classes de résistance des bois feuillus en fonction des essais de flexion sur chant ;

— modification de certaines valeurs caractéristiques de résistance, de rigidité et de masse volumique ;

— les équations pour la détermination des valeurs caractéristiques des autres propriétés de résistance à partir des caractéristiques d’affectation de la classe ont été transférées dans l’EN 384.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Introduction

Un système de classes de résistance regroupe des classes, des essences et des provenances ayant des propriétés de résistances similaires, ce qui les rend ainsi interchangeables. Ceci permet alors à un concepteur de prescrire une classe de résistance choisie et d'utiliser les valeurs de résistance caractéristiques de cette classe dans les calculs de conception.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne établit un système de classes de résistance d'utilisation générale pour les codes de calcul de structures.

Elle donne, pour chaque classe référencée dans l'EN 14081-1, les valeurs caractéristiques des propriétés de résistance et de rigidité, et les valeurs de masse volumique.

La présente norme s'applique à tous les bois résineux et feuillus à usage structurel, selon le domaine d'application de la norme EN 14081-1.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 384, *Bois de structure — Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique*

EN 14081 (toutes les parties), *Structures en bois — Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
population
lot de bois appartenant à une essence ou un groupement d'essences et d'une provenance auquel s'appliquent les caractéristiques de résistance, de rigidité et de masse volumique

4 Symboles et abréviations

$E_{m,0,mean}$ valeur caractéristique moyenne du module d'élasticité en flexion axiale (en kN/mm^2) ;

$E_{t,0,mean}$ valeur caractéristique moyenne du module d'élasticité en traction axiale (en kN/mm^2) ;

$E_{m,0,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion du module d'élasticité en flexion axiale (en kN/mm^2) ;

$E_{t,0,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion du module d'élasticité en traction axiale (en kN/mm^2) ;

$E_{m,90,mean}$ valeur caractéristique moyenne du module d'élasticité en flexion transversale (en kN/mm^2) ;

$E_{t,90,mean}$ valeur caractéristique moyenne du module d'élasticité en traction transversale (en kN/mm^2) ;

$f_{c,0,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la compression axiale (en N/mm^2) ;

$f_{c,90,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la compression transversale (en N/mm^2) ;

$f_{m,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la flexion (en N/mm^2) ;

$f_{t,0,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la traction axiale (en N/mm^2) ;

$f_{t,90,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la traction transversale (en N/mm^2) ;

$f_{v,k}$ valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance au cisaillement (en N/mm^2) ;

G_{mean} valeur caractéristique moyenne du module de cisaillement (en kN/mm^2) ;

ρ_k valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la masse volumique (en kg/m^3) ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

ρ_{mean} valeur caratéristique moyenne de la masse volumique (en kg/m^3).

5 Classification des bois de structure

La présente norme fournit un certain nombre de classes de résistance, chacune étant désignée par un nombre indiquant la valeur de la résistance à la flexion sur chant ou à la traction en N/mm².

Pour les bois résineux soumis à des essais de flexion sur chant, les valeurs caractéristiques de résistance, de rigidité et de masse volumique des classes de résistance Cxx, où xx fait référence à la valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la flexion, sont données dans le Tableau 1.

Pour les bois résineux soumis à des essais de traction, les valeurs caractéristiques de résistance, de rigidité et de masse volumique des classes de résistance Txx, où xx fait référence à la valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la traction sont données dans le Tableau 2.

NOTE 1 Les bois appartenant aux classes T sont destinés principalement au bois lamellé-collé et autres cas pour lesquels la traction est la charge dominante.

NOTE 2 Les classes T correspondent aux classes L, LS ou LD telles que définies dans l'EN 14081-4 avec quelques différences sur les valeurs tabulées et sont également référencés dans l'EN 14080.

Pour les bois feuillus soumis à des essais de flexion sur chant, les valeurs caractéristiques de résistance, de rigidité et de masse volumique des classes de résistance Dxx, où xx fait référence à la valeur caractéristique à 5 % d'exclusion de la résistance à la flexion, sont données dans le Tableau 3.

NOTE 3 Les classes C et T peuvent également être utilisées pour des bois feuillus présentant un profil de résistance et de masse volumique similaire, tels que le peuplier ou le châtaignier.

Les classes de résistance les plus couramment utilisées en Europe apparaissent en caractères gras.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Tableau 1 — Classes de résistance des bois résineux en fonction des essais de flexion sur chant: valeurs de résistance, de rigidité et de masse volumique

	Classe	C14	**C16**	**C18**	C20	C22	**C24**	C27	**C30**	C35	C40	C45	C50
Propriétés de résistance en N/mm²													
Flexion	$f_{m,0,k}$	14	**16**	**18**	20	22	**24**	27	**30**	35	40	45	50
Traction axiale	$f_{t,0,k}$	7,2	**8,5**	**10**	11,5	13	**14,5**	16,5	**19**	22,5	26	30	33,5
Traction transversale	$f_{t,90,k}$	0,4	**0,4**	**0,4**	0,4	0,4	**0,4**	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4	0,4
Compression axiale	$f_{c,0,k}$	16	**17**	**18**	19	20	**21**	22	**24**	25	27	29	30
Compression transversale	$f_{c,90,k}$	2,0	**2,2**	**2,2**	2,3	2,4	**2,5**	2,5	**2,7**	2,7	2,8	2,9	3,0
Cisaillement	$f_{v,k}$	3,0	**3,2**	**3,4**	3,6	3,8	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0	4,0
Propriétés de rigidité en kN/mm²													
Module d'élasticité moyen en flexion axiale	$E_{m,0,mean}$	7,0	**8,0**	**9,0**	9,5	10,0	**11,0**	11,5	**12,0**	13,0	14,0	15,0	16,0
Module d'élasticité caractéristique à 5% d'exclusion en flexion axiale	$E_{m,0,k}$	4,7	**5,4**	**6,0**	6,4	6,7	**7,4**	7,7	**8,0**	8,7	9,4	10,1	10,7
Module d'élasticité transversal moyen	$E_{m,90,mean}$	0,23	**0,27**	**0,30**	0,32	0,33	**0,37**	0,38	**0,40**	0,43	0,47	0,50	0,53
Module de cisaillement moyen	G_{mean}	0,44	**0,50**	**0,56**	0,59	0,63	**0,69**	0,72	**0,75**	0,81	0,88	0,94	1,00
Masse volumique en kg/m³													
Masse volumique caractéristique à 5% d'exclusion	ρ_k	290	**310**	**320**	330	340	**350**	360	**380**	390	400	410	430
Masse volumique moyenne	ρ_{mean}	350	**370**	**380**	400	410	**420**	430	**460**	470	480	490	520

NOTE 1 Les valeurs données ci-dessus pour la résistance à la traction, la résistance à la compression, la résistance au cisaillement, le module d'élasticité caractéristique en flexion, le module d'élasticité transversal moyen et le module de cisaillement moyen ont été calculées au moyen des équations données dans l'EN 384.

NOTE 2 Les valeurs de résistance à la traction sont estimées de façon sécuritaire dans la mesure où le classement est effectué à partir de la résistance en flexion.

NOTE 3 Les propriétés disposées dans le tableau sont compatibles avec des bois présentant une teneur en humidité correspondant à une température de 20 °C et une humidité relative de 65 %, ce qui correspond à une teneur en humidité de 12 % pour la plupart des essences.

NOTE 4 Les valeurs caractéristiques de résistance au cisaillement sont données pour du bois sans fissures, selon l'EN 408.

NOTE 5 Ces classes peuvent également être utilisées pour des bois feuillus présentant un profil de résistance et de masse volumique similaire, tels que par exemple le peuplier ou le châtaignier.

NOTE 6 La résistance de flexion à chant peut aussi être utilisée dans le cas de la flexion à plat.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 09:14 / SN EN 338:2016

Tableau 2 — Classes de résistance des bois résineux en fonction des essais de traction: valeurs de résistance, de rigidité et de masse volumique

	Classe	T 8	T 9	T 10	**T 11**	T 12	T 13	**T 14**	T 14,5	T 15	T 16	**T 18**	**T 21**	**T 22**	T 24	T 26	T 27	T 28	T 30
Propriétés de résistance en N/mm²																			
Flexion	$f_{m,0,k}$	13,5	14,5	16	**17**	18	19,5	**20,5**	21	22	23	**25,5**	**29**	**30,5**	33	35	36,5	37,5	40
Traction axiale	$f_{t,0,k}$	8	9	10	**11**	12	13	**14**	14,5	15	16	**18**	**21**	**22**	24	26	27	28	30
Traction transversale	$f_{t,90,k}$	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4	**0,4**	**0,4**	**0,4**	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Compression axiale	$f_{c,0,k}$	16	17	17	**18**	19	20	**21**	21	21	22	**23**	**25**	**26**	27	28	29	29	30
Compression transversale	$f_{c,90,k}$	2,0	2,1	2,2	**2,2**	2,3	2,4	**2,5**	2,5	2,5	2,6	**2,7**	**2,7**	**2,7**	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0
Cisaillement	$f_{v,k}$	2,8	3,0	3,2	**3,4**	3,6	3,8	**4,0**	4,0	4,0	4,0	**4,0**	**4,0**	**4,0**	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Propriétés de rigidité en kN/mm²																			
Module d'élasticité moyen en traction axiale	$E_{t,0,mean}$	7,0	7,5	8,0	**9,0**	9,5	10,0	**11,0**	11,0	11,5	11,5	**12,0**	**13,0**	**13,0**	13,5	14,0	15,0	15,0	15,5
Module d'élasticité caractéristique à 5ù d'exclusion en traction axiale	$E_{t,0,k}$	4,7	5,0	5,4	**6,0**	6,4	6,7	**7,4**	7,4	7,7	7,7	**8,0**	**8,7**	**8,7**	9,0	9,4	10,1	10,1	10,4
Module d'élasticité transversal moyen	$E_{t,90,mean}$	0,23	0,25	0,27	**0,30**	0,32	0,33	**0,37**	0,37	0,38	0,38	**0,40**	**0,43**	**0,43**	0,45	0,47	0,50	0,50	0,52
Module de cisaillement moyen	G_{mean}	0,44	0,47	0,50	**0,56**	0,59	0,63	**0,69**	0,69	0,72	0,72	**0,75**	**0,81**	**0,81**	0,84	0,88	0,94	0,94	0,97
Masse volumique en kg/m³																			
Masse volumique caractéristique à 5% d'exclusion	ρ_k	290	300	310	**320**	330	340	**350**	350	360	370	**380**	**390**	**390**	400	410	410	420	430
Masse volumique moyenne	ρ_{mean}	350	360	370	**380**	400	410	**420**	420	430	440	**460**	**470**	**470**	480	490	490	500	520

NOTE 1 Les valeurs données ci-dessus pour la résistance à la flexion, la résistance à la compression, la résistance au cisaillement, le module d'élasticité caractéristique en traction, le module d'élasticité transversal moyen et le module de cisaillement moyen ont été calculées au moyen des équations données dans l'EN 384.

NOTE 2 Les valeurs de résistance à la flexion sont estimées de façon sécuritaire dans la mesure où le classement est effectué à partir de la résistance à la traction.

NOTE 3 Les propriétés disposées dans le tableau sont compatibles avec des bois présentant une teneur en humidité correspondant à une température de 20 °C et une humidité relative de 65 %, ce qui correspond à une teneur en humidité de 12 % pour la plupart des essences.

NOTE 4 Les valeurs caractéristiques de résistance au cisaillement sont données pour du bois sans fissures, selon l'EN 408.

NOTE 5 Ces classes peuvent également être utilisées pour des bois feuillus présentant un profil de résistance et de masse volumique similaire, tels que par exemple le peuplier ou le châtaignier.

NOTE 6 La résistance de flexion peut être utilisée dans le cas de la flexion à chant ou à plat.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 09:14 / SN EN 338:2016

Tableau 3 — Classes de résistance des bois feuillus en fonction des essais de flexion sur chant : valeurs de résistance, de rigidité et de masse volumique

	Classe	D18	**D24**	D27	**D30**	D35	**D40**	D45	**D50**	D55	**D60**	D65	**D70**	D75	D80
Propriétés de résistance en N/mm²															
Flexion	$f_{m,0,k}$	18	**24**	27	**30**	35	**40**	45	**50**	55	**60**	65	**70**	75	80
Traction axiale	$f_{t,0,k}$	11	**14**	16	**18**	21	**24**	27	**30**	33	**36**	39	**42**	45	48
Traction transversale	$f_{t,90,k}$	0,6	**0,6**	0,6	**0,6**	0,6	**0,6**	0,6	**0,6**	0,6	**0,6**	0,6	**0,6**	0,6	0,6
Compression axiale	$f_{c,0,k}$	18	**21**	22	**24**	25	**27**	29	**30**	32	**33**	35	**36**	37	38
Compression transversale	$f_{c,90,k}$	4,8	**4,9**	5,1	**5,3**	5,4	**5,5**	5,8	**6,2**	6,6	**10,5**	11,3	**12,0**	12,8	13,5
Cisaillement	$f_{v,k}$	3,5	**3,7**	3,8	**3,9**	4,1	**4,2**	4,4	**4,5**	4,7	**4,8**	5,0	**5,0**	5,0	5,0
Propriétés de rigidité en kN/mm²															
Module d'élasticité moyen en flexion axiale	$E_{m,0,mean}$	9,5	**10,0**	10,5	**11,0**	12,0	**13,0**	13,5	**14,0**	15,5	**17,0**	18,5	**20,0**	22,0	24,0
Module d'élasticité caractéristique à 5 % d'exclusion en flexion axiale	$E_{m,0,k}$	8,0	**8,4**	8,8	**9,2**	10,1	**10,9**	11,3	**11,8**	13,0	**14,3**	15,5	**16,8**	18,5	20,2
Module d'élasticité transversal moyen	$E_{m,90,mean}$	0,64	**0,67**	0,70	**0,73**	0,80	**0,87**	0,90	**0,93**	1,03	**1,13**	1,23	**1,33**	1,47	1,60
Module de cisaillement moyen	G_{mean}	0,59	**0,63**	0,66	**0,69**	0,75	**0,81**	0,84	**0,88**	0,97	**1,06**	1,16	**1,25**	1,38	1,50
Masse volumique en kg/m³															
Masse volumique caractéristique à 5% d'exclusion	ρ_k	475	**485**	510	**530**	540	**550**	580	**620**	660	**700**	750	**800**	850	900
Masse volumique moyenne	ρ_{mean}	570	**580**	610	**640**	650	**660**	700	**740**	790	**840**	900	**960**	1020	1080

NOTE 1 Les valeurs données ci-dessus pour la résistance à la traction, la résistance à la compression, la résistance au cisaillement, le module d'élasticité caractéristique en flexion, le module d'élasticité transversal moyen et le module de cisaillement moyen ont été calculées au moyen des équations données dans l'EN 384.

NOTE 2 Les propriétés disposées dans le tableau sont compatibles avec des bois présentant une teneur en humidité correspondant à une température de 20 °C et une humidité relative de 65 %, ce qui correspond à une teneur en humidité de 12 % pour la plupart des essences.

NOTE 3 Les valeurs caractéristiques de résistance au cisaillement sont données pour du bois sans fissures, selon l'EN 408.

NOTE 4 La résistance de flexion à chant peut aussi être utilisée dans le cas de la flexion à plat.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 09:14 / SN EN 338:2016

6 Affectation d'une population à une classe de résistance

6.1 Classement

6.1.1 Bois classé visuellement

Le classement visuel du bois doit être effectué conformément à une norme de classement respectant les exigences de l'EN 14081-1.

NOTE L'EN 1912 énumère un certain nombre de classes visuelles et d'essences qui sont affectées aux classes de résistance de la présente norme.

6.1.2 Bois classé par machine

Le classement par machine du bois doit être conforme aux exigences de l'EN 14081 (toutes les parties).

6.2 Classification

6.2.1 Valeurs caractéristiques

Les valeurs caractéristiques de la résistance à la flexion ou à la traction, du module d'élasticité moyen en flexion ou en traction et de la masse volumique pour la population considérée doivent être déterminées selon l'EN 384. Les autres propriétés de résistance et de rigidité ainsi que les valeurs de masse volumique moyenne sont déterminées selon l'EN 384.

6.2.2 Affectation à une classe de résistance

Une population peut être affectée à une classe de résistance si ses valeurs caractéristiques de résistance, de module d'élasticité moyen et de masse volumique sont supérieures ou égales aux valeurs indiquées dans le Tableau 1, 2 ou 3 pour cette classe de résistance.

À condition que ces informations soient disponibles dans les rapports de classement validé, une machine de classement peut être réglée pour effectuer directement le classement selon les valeurs de résistance, de rigidité et de masse volumique des classes de résistance. Il convient de répertorier les bois classés de cette façon à l'aide du numéro de la classe de résistance et de les marquer conformément aux EN 14081-1, EN 14081-2 et EN 14081-3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016

Bibliographie

[1] EN 408, *Structures en bois — Bois de structure et bois lamellé collé — Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques*

[2] EN 1912, *Bois de structure — Classes de résistance — Affectation des classes visuelles et des essences*

[3] EN 14080, *Structures en bois — Bois lamellé collé et bois massif reconstitué — Exigences*

[4] EN 14358, *Structures en bois — Détermination et vérification des valeurs caractéristiques*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_09:14 / SN EN 338:2016