



東莞瑞安高分子樹脂有限公司

DONGGUAN RAYAN POLYMER CO., LTD.

廣東省東莞市長安鎮霄邊第二工業區雙龍北街14號
No.14, ShuangLong N. St., XiaoBian Industrial 2nd Dist., ChangAn Town, DongGuan City, Guangdong Prov., China
TEL : +86-769-8553-3620 FAX : +86-769-8553-3635

HONSANE

www.sumei.com

Thoughtful Professional Unique

用心 專業 獨特

品 名 Product Name	TU95AG		制 造 批 號 Lot No.	R19079B004
送 驗 日 期 Sample Received	2019年7月7日		檢 驗 日 期 Sample Tested	2019年7月9日
檢 驗 項 目 Test Items	測試條件 Test Method	標準值 Spec.	檢 驗 結 果 Test Results	
外 觀 Appearance	目視	/	Cloudy	
拉伸強度(kg/cm ²)* Tensile Strength	ASTM-D412	>300	554	
延伸率(%)* Elongation	ASTM-D412	>400	609	
100%模量(kg/cm ²)* 100% modulus	ASTM-D412	>60	118	
硬 度** Hardness	ASTM-2240 Shore A	95±2	97	
熔融指數(g/10min) Melt Index	ISO 1133	10kg/210℃	30.0	
熔融粘度(Pa.s) Melt Viscosity	ISO 1133	10kg/210℃	1969	
耐磨耗(mm ³) Abrasion	DIN-53516	/	42	
粒 子 色 差 Color Index of particle	ASTM-E313	/	4.1	
透明性 Transparency	階梯試片目視	/	2.0mm Transparent	
INSPECTION RESULT			PASS	
備 註	*: 試片經100℃, 20hrs回火冷卻後，再進行相關的測試。 **: 在23℃恆溫的條件下所量得到的測值。			

主管:
Supervisor:



檢驗員: 李文远
(Inspector):

2019年9月7日