



東莞宏德化學工業有限公司

Dongguan Hontex Chemical Co.,Ltd

廣東省東莞市長安鎮霄邊第二工業區雙龍路7號

XIAOBIAN 2ND INDUSTRIAL AREA, CHANGAN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA

TEL:+86-0769-85533620 FAX:-86-0769-85533635

www.sumei.com

HONSANE

Thoughtful Professional Unique

用心 專業 獨特

品 名 Product Name	TU90AG		制 造 批 號 Lot No.	H23109B07
送 驗 日 期 Sample Received	2023年10月15日		檢 驗 日 期 Sample Tested	2023年10月17日
檢 驗 項 目 Test Items	測試條件 Test Method	標準值 Spec.	檢 驗 結 果 Test Results	
外 觀 Appearance	目視	/	Cloudy	
拉伸強度(kg/cm ²)* Tensile Strength	ASTM-D412	>280	656	
延伸率(%)* Elongation	ASTM-D412	>420	521	
100%模量(kg/cm ²)* 100% modulus	ASTM-D412	>50	73	
硬 度** Hardness	ASTM-2240 Shore A	90±2	92	
熔融指數(g/10min) Melt Index	ISO 1133	10kg/200℃	13.0	
熔融粘度(Pa.s) Melt Viscosity	ISO 1133	10kg/200℃	4447	
粒 子 色 差 Color Index of particle	ASTM-E313	/	5.0	
耐磨耗(mm ³) Abrasion	DIN-53516	/	38	
透明性 Transparency	階梯試片目視	/	2.0mm Transparent	
INSPECTION RESULT			PASS	
備 註	*: 試片經100℃, 20hrs回火冷卻後，再進行相關的測試。 **: 在23℃恆溫的條件下所量得到的測值。			

主管:
Supervisor:



檢驗員:
(Inspector):

B1381

2023年12月25日