



東莞瑞安高分子樹脂有限公司

DONGGUAN RAYAN POLYMER CO., LTD.

廣東省東莞市長安鎮霄邊第二工業區雙龍北街14號
No.14, ShuangLong N. St., XiaoBian Industrial 2nd Dist., ChangAn Town, DongGuan City, Guangdong Prov., China
TEL : +86-769-8553-3620 FAX : +86-769-8553-3635

HONSANE

www.sumei.com

Thoughtful Professional Unique

用心 專業 獨特

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|------------|
| 品 名 Product Name | TU90AG | | 制 造 批 號 Lot No. | R19089E010 |
| 送 驗 日 期 Sample Received | 2019年8月23日 | | 檢 驗 日 期 Sample Tested | 2019年8月25日 |
| 檢 驗 項 目 Test Items | 測試條件 Test Method | 標準值 Spec. | 檢 驗 結 果 Test Results | |
| 外 觀 Appearance | 目視 | / | Cloudy | |
| 拉伸強度(kg/cm ²)* Tensile Strength | ASTM-D412 | >280 | 657 | |
| 延伸率(%)* Elongation | ASTM-D412 | >420 | 700 | |
| 100%模量(kg/cm ²)* 100% modulus | ASTM-D412 | >50 | 68 | |
| 硬 度** Hardness | ASTM-2240 Shore A | 92±2 | 92 | |
| 熔融指數(g/10min) Melt Index | ISO 1133 | 10kg/210℃ | 11.1 | |
| 熔融粘度(Pa.s) Melt Viscosity | ISO 1133 | 10kg/210℃ | 5260 | |
| 耐磨耗(mm ³) Abrasion | DIN-53516 | / | 39 | |
| 粒 子 色 差 Color Index of particle | ASTM-E313 | / | 5.3 | |
| 透明性 Transparency | 階梯試片目視 | / | 2.0mm Transparent | |
| INSPECTION RESULT | | | PASS | |
| 備 註 | *: 試片經100℃, 20hrs回火冷卻後, 再進行相關的測試。 **: 在23℃恆溫的條件下所量得到的測值。 | | | |

主管:
Supervisor:

梁
2019年10月29日
聚英

檢驗員:
(Inspector):

李文远

2019年10月29日