

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat N24 15-1400 Dostępne w zakładach Jedlanka, Klucze, Kruki, Leżajsk, Ludynia, Pisz, Przysieczyn					
		Jednostka			
Wymiary (dł./szer./wys.):		[mm]	250 x 240 x 220		
Klasa wytrzymałości na ściskanie:		[MPa]	15		
Klasa gęstości:		[-]	1,4		
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,unit,P2}		[W/m·K]	0,46		
Klasa odporności ogniowej przegrody (przy poziomie obciążenia):	$\alpha = 0$	[-]	EI 240		
	α ≤ 1	[-]	REI 240		
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody	R _{A1}	[dB]	54 (tynk cemwap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)		
	R _{A2}	[dB]	50 (tynk cemwap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)		
Średnia masa elementu:		[kg]	17,8		
Liczba elementów na palecie:		[szt.]	64		
Orientacyjna masa palety:		[kg]	1150		
Zużycie na zaprawie tradycyjnej:		[szt./1 m ²]	17,4		
Zużycie na zaprawie klejowej:		[szt./1 m ²]	18		

PARAMETRY POZOSTAŁE									
Izolacyjność termiczna – Współczynnik przenikania ciepła U _c [W/(m²·K)] W obliczeniach współczynnika U _c uwzględniono wpływ poprawek przy założeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposób ciągły, z łączeniem na zakład, łączniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenu, o średnicy całkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m², przebijające całkowicie warstwę izolacji.									
Rodzaj produktu	Szerokość bloczka	Współczynnik przewodzenia ciepła	Ściana z warstwą izolacji termicznej o współczynniku λ = 0,04 [W/(m·K)]						
		λ _{10,dry,unit,P2}	160 mm	■180 mm	200 mm				
H+H Silikat N24 15-1400	[mm] 240	[W/(m·K)] 0,46	0.21	U _c [W/(m ² ·K)]	0,18				
Reakcja na ogień	240	T CHECK	Euroklasa A1	0,19	1 0,10				
Absorbcja wody	N		≤ 15 %						
Trwałość		Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 50 cykli							
Zharmonizowana specyf	ikacja techniczna	PN-EN 771-2							
Zastosowanie: 3		Z H+H Silikat N24 można wykonać ścianę konstrukcyjną wewnętrzną i zewnętrzną oraz ścianę osłonową. Masa oraz kształt bloczka pozwala na proste wykonanie muru grubości 24cm. Dokładność wymiarowa bloczka T2 oraz systemowe rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie podczas budowy pracochłonnych docięć. H+H Silikat N24 należy stosować z produktami uzupełniającymi jak; H+H Silikat NW24, H+H Silikat 1/2NP24.							
	1/	2		2					

