



## Гелькоут Депол ИН-500 S

TU 2226 – 017 – 80693804 – 2014 с изм.1,2

### ПАСПОРТ

Цвет: Бесцветный № партии: 677  
Вид тары: Барабан Дата изготовления: 28.08.2023  
Количество единиц упаковки: 21 Масса нетто, кг: 420

Наименование показателя	Метод контроля	Значение по НД	Результаты испытаний
1. Внешний вид	По п.4.2 ТУ	Вязкая жидкость без посторонних включений	соответствует
2. Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °С, мПа*с	Шпindelъ 4, Скорость 12 Шпindelъ 7, Скорость 12	По ГОСТ 25271 4000 - 10000	8000
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	По ГОСТ 31939 и по п. 4.3 ТУ	55-65	56,24
4. Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °С, мин. 2,0% Акперокс А-50	По ГОСТ 22181 метод С2 и п. 4.4 ТУ	6'-40'	12'30"
5. Плотность при температуре (23,0±0,5)°С, г/см <sup>3</sup>	По ГОСТ 31992.1	1,20 ± 0,30	1,20

Гарантийный срок - 3 месяца с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5°С до 25°С.

Лаборант ЛМ И.А. Павловская О.С. Павловская

ООО «ДУГАЛАК»

СЛУЖБА КАЧЕСТВА



**КОПИЯ  
ВЕРНА**