JUSHI GROUP CO., LTD ΠΑCΠΟΡΤ ΚΑЧЕСТВА



Партия №. 2706-10016	J/S04-2JC-54		
Поставщик	X	Отбор проб	Испытательный центр
Наименование продукции	E Glass Chopped Stand Mat with Emulsion	Отбор образцов	Изготовитель стекломатов
Код продукта	EMC300-1250-E	Дата изготовления	10.09.2019
Общее количество	2268,00 кг.	Дата проведения испытаний	10.09.2019

Различные проведенные	Нормативные показатели		Фактические показатели	
испытания	Номер стандарта	Стандартное значение	Среднее значение	Соответствует? да/нет
Масса на единицу площади (г/м²)	ISO 3374-2000	416-484	448	Да
Потеря при воспламенении(%)	ISO 1887-2014	2.55-4.85	3.67	Да
Содержание влаги (%)	ISO 3344-1997	≤ 0.20	0.05	Да
Сила растяжения (N)	ISO 3342-2011	≥140	347	Да

Условия испытаний	Температура испытания	22 °C	Относительная влажность	58%
Условия испытаний	Соответсвует всем вышеприведенным характеристикам		Соответствует всем требованиям	

Испытание проводилось	Wang Lihua		
Опытный руководитель	Cui Fengbo	Дата	10.09.2019

Me ne price p months of the local contracts o

gonjejeno no conpologia entrois
gonjejena no competo MBL 01-91
cfrok sejramenas po 10.09.20202.
comocno nuclous n 6 of 12.02.20202.
ome Suf Gereouskoj
14.02.20.

Self / Sullongue nota