Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра «Космические аппараты и ракеты-носители»

Дисциплина «Механика деформируемого твердого тела»

Домашнее задание №1

Студентка: Гусева Н. А.

Группа:
СМ1-81

Преподаватель: Муравьев В. В.

Москва, 2023 год.

Задача 1.

Для линейно упругого материала, представленного на рисунке 1х записать общий вид матрицы жёсткости в двух ортогональных декартовых системах координат. Общий вид должен показывать априори равные друг-другу значения и нулевые значения коэффициентов матриц жёсткости. Охарактеризовать тип материала



Рисунок 1а

Исходные данные**:**

СК_1: $X_3\, X_1\, X_2$;

СК_2: $X\sim_2 X\sim_1 X\sim_3$

Аналитическое выражение закона Гука для данного линейного упругого материала примет следующий упрощенный вид:

$$\sigma_{11} = C_{11}\varepsilon_{11} + C_{12}\varepsilon_{22} + C_{13}\varepsilon_{33}$$

$$\sigma_{22} = C_{21}\varepsilon_{11} + C_{22}\varepsilon_{22} + C_{23}\varepsilon_{33}$$

$$\sigma_{33} = C_{31}\varepsilon_{11} + C_{32}\varepsilon_{22} + C_{33}\varepsilon_{33} \qquad (1)$$

$$\sigma_{12} = C_{44}\gamma_{12}$$

$$\sigma_{13} = C_{55}\gamma_{13}$$

$$\sigma_{23} = C_{66}\gamma_{23}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}$$

Данное анизотропное тело обладает тремя взаимно перпендикулярными плоскостями симметрии. Такое тело называется ортотропным. Его линейно упругие свойства описываются девятью параметрами. В системе координат, в которой координатные плоскости совпадают с плоскостями симметрии тела, закон Гука имеет вид (1). При этом оси системы координат, перпендикулярные плоскостям симметрии, являются осями симметрии 2-го порядка.

Рассмотрим соотношения в системе координат, повёрнутой на угол φ относительно оси X_1. Соотношения закона Гука будут иметь вид:

$$\sigma'_{11} = C'_{11}\varepsilon'_{11} + C'_{12}\varepsilon'_{22} + C'_{13}\varepsilon'_{33} + C'_{16}\gamma'_{23}$$

$$\sigma'_{22} = C'_{21}\varepsilon'_{11} + C'_{22}\varepsilon'_{22} + C'_{23}\varepsilon'_{33} + C'_{26}\gamma'_{23}$$

$$\sigma'_{33} = C'_{31}\varepsilon'_{11} + C'_{32}\varepsilon'_{22} + C'_{33}\varepsilon'_{33} + C'_{36}\gamma'_{23} \qquad (2)$$

$$\sigma'_{12} = C'_{44}\gamma'_{12} + C'_{45}\gamma'_{13}$$

$$\sigma'_{13} = C'_{54}\gamma'_{12} + C'_{55}\gamma'_{13}$$

$$\sigma'_{23} = C'_{61}\varepsilon'_{11} + C'_{62}\varepsilon'_{22} + C'_{63}\varepsilon'_{33} + C'_{66}\gamma'_{23}$$

Коэффициенты C_{ij} (i,j=1,2,…,6) называются коэффициентами жёсткости линейно упругого тела. Они подлежат экспериментальному определению. Важно отметить, что равенства (2) справедливы как для изотропного, так и для анизотропного тел. В матричном виде их записывают так: $\{\sigma\}$=[C]$\{\varepsilon\}$

$$C' = \begin{bmatrix} C'_{11} & C'_{12} & C'_{13} & 0 & 0 & C'_{16} \\ C'_{21} & C'_{22} & C'_{23} & 0 & 0 & C'_{26} \\ C'_{31} & C'_{32} & C'_{33} & 0 & 0 & C'_{36} \\ 0 & 0 & 0 & C'_{44} & C'_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C'_{54} & C'_{55} & 0 \\ C'_{61} & C'_{62} & C'_{63} & 0 & 0 & C'_{66} \end{bmatrix}$$

При этом в новой системе координат коэффициенты жёсткости вычисляются по формулам:

$$C'_{11} = C_{11}$$

$$C'_{22} = C_{22} \cdot cos(\varphi)^4 + C_{33} \cdot sin(\varphi)^4 + 2\ (C_{23} + 2\ C_{66}) \cdot sin(\varphi)^2\ cos(\varphi)^2$$

$$C'_{33} = C_{33} \cdot cos(\varphi)^2 + C_{22} \cdot sin(\varphi)^2 + 2\ (C_{23} + 2\ C_{66}) \cdot sin(\varphi)^2\ cos(\varphi)^2$$

$$C'_{23} = C'_{32} = (C_{22} + C_{33} - 2\ C_{23} - 4 \cdot C_{66}) \cdot sin(\varphi)^2\ cos(\varphi)^2 + C_{23}$$

$$C'_{66} = (C_{22} + C_{33} - 2\ C_{23} - 4 \cdot C_{66}) \cdot sin(\varphi)^2\ cos(\varphi)^2 + C_{66} \qquad (3)$$

$$C'_{26} = C'_{62} = \left(C_{33} \cdot sin(\varphi)^2 - C_{22} \cdot cos(\varphi)^2 + (C_{23} + 2\ C_{66}) \cdot cos(2\ \varphi)\right) \cdot sin(\varphi)\ cos(\varphi)$$

$$C'_{36} = C'_{63} = \left(C_{33} \cdot cos(\varphi)^2 - C_{22} \cdot sin(\varphi)^2 - (C_{23} + 2\ C_{66}) \cdot cos(2\ \varphi)\right) \cdot sin(\varphi)\ cos(\varphi)$$

$$C'_{12} = C'_{21} = C_{12} \cdot cos(\varphi)^2 + C_{13} \cdot sin(\varphi)^2$$

$$C'_{13} = C'_{31} = C_{12} \cdot sin(\varphi)^2 + C_{13} \cdot cos(\varphi)^2$$

$$C'_{16} = C'_{61} = (C_{13} - C_{12})\ sin(\varphi) \cdot cos(\varphi)$$

$$C'_{44} = C_{44} \cdot cos(\varphi)^2 + C_{55} \cdot sin(\varphi)^2$$

$$C'_{55} = C_{44} \cdot sin(\varphi)^2 + C_{55} \cdot cos(\varphi)^2$$

$$C'_{45} = C'_{54} = (C_{55} - C_{44}) \cdot sin(\varphi) \cdot cos(\varphi)$$

Равенства (1) можно обратить и записать их в форме: $\{\varepsilon\}$=[S]$\{\sigma\}$. Будем иметь такие зависимости:

$$\varepsilon_{11} = S_{11} \cdot \sigma_{11} + S_{12} \cdot \sigma_{22} + S_{13} \cdot \sigma_{33}$$

$$\varepsilon_{22} = S_{21} \cdot \sigma_{11} + S_{22} \cdot \sigma_{22} + S_{23} \cdot \sigma_{33}$$

$$\varepsilon_{33} = S_{31} \cdot \sigma_{11} + S_{32} \cdot \sigma_{22} + S_{33} \cdot \sigma_{33} \qquad (4)$$

$$\gamma_{12} = S_{44} \cdot \sigma_{12}$$

$$\gamma_{13} = S_{55} \cdot \sigma_{13}$$

$$\gamma_{23} = S_{66} \cdot \sigma_{23}$$

В практических расчётах коэффициенты упругих податливостей удобно записывать с помощью технических характеристик упругости, имеющих определённый физический смысл. Тогда равенства (4) принимают следующий вид:

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{E_1} - \frac{\upsilon_{21}}{E_2} \cdot \sigma_{22} - \frac{\upsilon_{31}}{E_3} \cdot \sigma_{33}$$

$$\varepsilon_{22} = -\frac{\upsilon_{12}}{E_1} \cdot \sigma_{11} + \frac{\sigma_{22}}{E_2} \cdot \sigma_{22} - \frac{\upsilon_{32}}{E_3} \cdot \sigma_{33}$$

$$\varepsilon_{33} = -\frac{\upsilon_{13}}{E_1} \cdot \sigma_{11} - \frac{\upsilon_{23}}{E_2} \cdot \sigma_{22} + \frac{\sigma_{33}}{E_3} \qquad (5)$$

$$\gamma_{12} = \frac{\sigma_{12}}{G_{12}}$$

$$\gamma_{13} = \frac{\sigma_{13}}{G_{13}}$$

$$\gamma_{23} = \frac{\sigma_{23}}{G_{23}}$$

В формулах (5) введены такие обозначения для технических характеристик упругости: E_1 ,E_2 , E_3- модули упругости материала при растяжении в направлении осей X_1 , X_2, X_3 соответственно; G_{12}, G_{13}, G_{23} - модули сдвига в плоскостях $X_1 X_2$, $X_2 X_3$, $X_3 X_1$ соответственно; υ_{ij} $(i \neq j)$ - коэффициенты Пуассона, для которых первый индекс указывает направление действующего напряжения, а второй – направление возникающей при этом поперечной деформации. В силу симметрии матрицы упругих податливостей должны выполняться следующие равенства:

$$\frac{\upsilon_{21}}{E_2} = \frac{\upsilon_{12}}{E_1} \qquad \frac{\upsilon_{31}}{E_3} = \frac{\upsilon_{13}}{E_1} \qquad \frac{\upsilon_{32}}{E_3} = \frac{\upsilon_{23}}{E_2} \qquad (6)$$

Представленные технические характеристики упругости ортотропного тела определяются при обработке экспериментально полученных результатов. Равенства (1), записанные с помощью этих параметров будут иметь такой вид:

$$\sigma_{11} = \frac{1}{\Delta} \cdot \left(E_1 \left(1 - \upsilon_{23} \cdot \upsilon_{32}\right) \cdot \varepsilon_{11} + E_2 \left(\upsilon_{12} + \upsilon_{13} \cdot \upsilon_{32}\right) \cdot \varepsilon_{22} + E_3 \left(\upsilon_{13} + \upsilon_{12} \cdot \upsilon_{23}\right) \cdot \varepsilon_{33}\right)$$

$$\sigma_{22} = \frac{1}{\Delta} \cdot \left(E_1 \left(\upsilon_{21} + \upsilon_{23} \cdot \upsilon_{31}\right) \cdot \varepsilon_{11} + E_2 \left(1 - \upsilon_{31} \cdot \upsilon_{13}\right) \cdot \varepsilon_{22} + E_3 \left(\upsilon_{23} + \upsilon_{13} \cdot \upsilon_{21}\right) \cdot \varepsilon_{33}\right) \qquad (7)$$

$$\sigma_{33} = \frac{1}{\Delta} \cdot \left(E_1 \left(\upsilon_{31} + \upsilon_{32} \cdot \upsilon_{21}\right) \cdot \varepsilon_{11} + E_2 \left(\upsilon_{32} + \upsilon_{31} \cdot \upsilon_{12}\right) \cdot \varepsilon_{22} + E_3 \left(1 - \upsilon_{21} \cdot \upsilon_{12}\right) \cdot \varepsilon_{33}\right)$$

$$\sigma_{12} = G_{12} \cdot \gamma_{12}$$

$$\sigma_{13} = G_{13} \cdot \gamma_{13}$$

$$\sigma_{23} = G_{23} \cdot \gamma_{23}$$

где $\Delta = 1 - \upsilon_{12} \cdot \upsilon_{21} - \upsilon_{23} \cdot \upsilon_{32} - \upsilon_{13} \cdot \upsilon_{31} - 2 \cdot \upsilon_{12} \cdot \upsilon_{23} \cdot \upsilon_{31}$

Обратимся к формулам (3). Пусть коэффициенты жёсткости связаны следующими четырьмя зависимостями:

$$C_{22} = C_{33} \qquad C_{12} = C_{13} \qquad C_{44} = C_{55} \qquad C_{22} = C_{23} + 2\ C_{66}$$

Количество независимых характеристик упругости сокращается до пяти. При этом для произвольного угла поворота φ будем иметь:

$$\begin{aligned}
&C'_{22} = C'_{33} = C_{22}\\
&C'_{23} = C'_{32} = C_{23}\\
&C'_{66} = C_{66}\\
&C'_{11} = C_{11}\\
&C'_{16} = C'_{61} = 0\\
&C'_{26} = C'_{62} = 0\\
&C'_{12} = C'_{21} = C_{12}\\
&C'_{13} = C'_{31} = C_{13}\\
&C'_{36} = C'_{63} = 0\\
&C'_{44} = C'_{55} = C_{44}\\
&C'_{45} = C'_{54} = 0
\end{aligned} \tag{8}$$

В новой системе координат соотношения закона Гука примут такой вид:

$$\begin{aligned}
&\sigma'_{11} = C'_{11}\varepsilon'_{11} + C'_{12}\varepsilon'_{22} + C'_{13}\varepsilon'_{33}\\
&\sigma'_{22} = C'_{12}\varepsilon'_{11} + C'_{22}\varepsilon'_{22} + C'_{23}\varepsilon'_{33}\\
&\sigma'_{33} = C'_{13}\varepsilon'_{11} + C'_{23}\varepsilon'_{22} + C'_{33}\varepsilon'_{33}\\
&\sigma'_{12} = C'_{44}\gamma'_{12}\\
&\sigma'_{13} = C'_{44}\gamma'_{13}\\
&\sigma'_{23} = C'_{66}\gamma'_{23}
\end{aligned}
\qquad
C' = \begin{bmatrix}
C'_{11} & C'_{12} & C'_{13} & 0 & 0 & 0\\
C'_{12} & C'_{22} & C'_{23} & 0 & 0 & 0\\
C'_{13} & C'_{23} & C'_{33} & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & C'_{44} & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & C'_{44} & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C'_{66}
\end{bmatrix}$$

Как видно, при произвольном повороте системы координат на угол φ относительно оси X3 определяющие соотношения остаются неизменными и имеют вид (1). Анизотропное тело, для которого выполняются равенства (8), называется трансверсально изотропным телом. Ось X_1 является осью симметрии n-го порядка, перпендикулярная ей плоскость $X_2\,X_3$ – плоскостью симметрии.

Воспользуемся исходными данными**:**

СК_1: $X_3\,X_1\,X_2$;

СК_2: $X{\sim}_2\,X{\sim}_1\,X{\sim}_3$

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13}\\ C_{21} & C_{22} & C_{23}\\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} C_{33} & C_{31} & C_{32}\\ C_{13} & C_{11} & C_{12}\\ C_{23} & C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

$$X_1\,X_2\,X_3; \qquad X_3\,X_1\,X_2;$$

$$C' = \begin{bmatrix} C'_{11} & C'_{12} & C'_{13}\\ C'_{12} & C'_{22} & C'_{23}\\ C'_{13} & C'_{23} & C'_{33} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} C_{22} & C_{12} & C_{23}\\ C_{12} & C_{11} & C_{13}\\ C_{23} & C_{13} & C_{33} \end{bmatrix}$$

$$X{\sim}_1\,X{\sim}_2\,X{\sim}_3 \qquad X{\sim}_2\,X{\sim}_1\,X{\sim}_3$$

Задача 2.

Построить область допустимых состояний многослойного композиционного материала в системе координат σ_{11} — σ_{22} многослойного композиционного материала, работающего в условиях плоского напряжённого состояния. Указать характерные значения напряжений.
Схема армирования [φ_1 δ_1/ φ_2 δ_2]. Материал монослоёв ортотропный, технические характеристики упругости которого заданы в осях ортотропии. Модули упругости 1о рода E_1 Па и E_2 Па, сдвиговой модуль G_{12} Па, коэффициент Пуассона v_{12} ед. Гипотеза прочности материала монослоя согласно теории максимальных нормальных напряжений. В системе координат монослоя предел прочности на растяжение в направлении 1 $F+_1$Па, предел прочности на сжатие в направлении 1 F_{-1}
Па, предел прочности на растяжение в направлении 2 $F+_2$Па, предел прочности на сжатие в направлении 2F_{-2} Па.

Исходные данные:

$\varphi_1 := -45°$ $\varphi_2 := 45°$ $\delta_1 := 0.5$ $v_{12} := 0.1$ $F_1 := 10$ $F_{-1} := -6$

$E_1 := 10$ $E_2 := 4$ $\delta_2 := 0.5$ $G_{12} := 4$ $F_2 := 4$ $F_{-2} := -6$

$$v_{21} := \frac{v_{12} \cdot E_2}{E_1} = 0.04$$

$$C_{11} := \frac{E_1}{1 - v_{12} \cdot v_{21}}$$

$$C_{12} := v_{12} \cdot \frac{E_1}{1 - v_{12} \cdot v_{21}}$$

$$C_{22} := C_{12}$$

$$C_{33} := G_{12}$$

Матрицы поворота:

$$T_{11} := \begin{bmatrix} (\cos(\varphi_1))^2 & (\sin(\varphi_1))^2 & 2\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) \\ (\sin(\varphi_1))^2 & (\cos(\varphi_1))^2 & -2\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) \\ -\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) & \cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) & (\cos(\varphi_1))^2 - (\sin(\varphi_1))^2 \end{bmatrix}$$

$$T_{12} := \begin{bmatrix} (\cos(\varphi_2))^2 & (\sin(\varphi_2))^2 & 2\cos(\varphi_2) \cdot \sin(\varphi_2) \\ (\sin(\varphi_2))^2 & (\cos(\varphi_2))^2 & -2\cos(\varphi_2) \cdot \sin(\varphi_2) \\ -\cos(\varphi_2) \cdot \sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_2) \cdot \sin(\varphi_2) & (\cos(\varphi_2))^2 - (\sin(\varphi_2))^2 \end{bmatrix}$$

$$T_{21} := \begin{bmatrix} (\cos(\varphi_1))^2 & (\sin(\varphi_1))^2 & \cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) \\ (\sin(\varphi_1))^2 & (\cos(\varphi_1))^2 & -\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) \\ -2\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) & 2\cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_1) & (\cos(\varphi_1))^2 - (\sin(\varphi_1))^2 \end{bmatrix}$$

$$T_{22} := \begin{bmatrix} (\cos(\varphi_2))^2 & (\sin(\varphi_2))^2 & \cos(\varphi_2)\cdot\sin(\varphi_2) \\ (\sin(\varphi_2))^2 & (\cos(\varphi_2))^2 & -\cos(\varphi_2)\cdot\sin(\varphi_2) \\ -2\cos(\varphi_2)\cdot\sin(\varphi_2) & 2\cos(\varphi_2)\cdot\sin(\varphi_2) & (\cos(\varphi_2))^2-(\sin(\varphi_2))^2 \end{bmatrix}$$



Найдем глобальную матрицу жесткости и упругих податливостей.
Матрица жесткости первого монослоя в локальной системе координат:

$$C_1 := \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{12} & C_{22} & 0 \\ 0 & 0 & C_{33} \end{bmatrix}$$

Матрица жесткости первого монослоя в глобальной системе координат:

$$C_{1\Sigma} := T_{11}\cdot C_1\cdot T_{11}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 7.26305 & -0.73695 & 2.25904 \\ -0.73695 & 7.26305 & 2.25904 \\ 2.25904 & 2.25904 & 2.25904 \end{bmatrix}$$

Матрица упругих податливостей первого монослоя глобальной системы координат:

$$S_{1\Sigma} := C_{1\Sigma}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3115 & 0.1865 & -0.498 \\ 0.1865 & 0.3115 & -0.498 \\ -0.498 & -0.498 & 1.43867 \end{bmatrix}$$

Матрица жесткости второго монослоя в локальной системе координат:

$$C_2 := C_1$$

Матрица жесткости второго монослоя в глобальной системе координат:

$$C_{2\Sigma} := T_{12}\cdot C_2\cdot T_{12}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 7.26305 & -0.73695 & -2.25904 \\ -0.73695 & 7.26305 & -2.25904 \\ -2.25904 & -2.25904 & 2.25904 \end{bmatrix}$$

Матрица упругих податливостей второго монослоя в глобальной системы координат:

$$S_{2\Sigma} := C_{2\Sigma}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3115 & 0.1865 & 0.498 \\ 0.1865 & 0.3115 & 0.498 \\ 0.498 & 0.498 & 1.43867 \end{bmatrix}$$

В итоге получаем:

$$C_{\Sigma global} := \delta_1 \cdot C_{1\Sigma} + \delta_2 \cdot C_{2\Sigma} = \begin{bmatrix} 7.26305 & -0.73695 & 0 \\ -0.73695 & 7.26305 & 0 \\ 0 & 0 & 2.25904 \end{bmatrix}$$

$$S_{\Sigma global} := C_{\Sigma global}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.13912 & 0.01412 & 0 \\ 0.01412 & 0.13912 & 0 \\ 0 & 0 & 0.44267 \end{bmatrix}$$

Соотношение для перевода в Σ систему координат:

$$\langle \sigma_\Sigma \rangle = [C_\Sigma] \cdot [T_{2i}] \cdot [S_i] \cdot \langle \sigma_i \rangle$$

Для первого монослоя:

$$K_1 := C_{\Sigma global} \cdot T_{21} \cdot S_{1\Sigma} = \begin{bmatrix} 3.617 & 3.617 & -9.00467 \\ -0.367 & -0.367 & 2.50467 \\ 0.28238 & -0.28238 & 1.16573 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 := \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_\Sigma := K_1 \cdot \sigma_1 = \begin{bmatrix} 50.638 \\ -5.138 \\ 1.69428 \end{bmatrix}$$

Для точки 1:

$$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_\Sigma^{\langle 0 \rangle} = [50.638]$$

$$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_\Sigma^{\langle 1 \rangle} = [-5.138]$$

$$\tau_{12\Sigma} := \sigma_\Sigma^{\langle 2 \rangle} = [1.69428]$$

Для точки 2:

$$\sigma_2 := \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_\Sigma := K_1 \cdot \sigma_2$$

$$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_\Sigma^{\langle 0 \rangle} = [-7.234]$$

$$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \begin{bmatrix} 0.734 \end{bmatrix}$$

$$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \begin{bmatrix} -2.8238 \end{bmatrix}$$

Для точки 3:

$$\sigma_3 := \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{\Sigma} := K_1 \cdot \sigma_3$$

$$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \begin{bmatrix} -43.404 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \begin{bmatrix} 4.404 \end{bmatrix}$$

$$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \begin{bmatrix} 5.77316 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

Для точки 4:

$$\sigma_4 := \begin{bmatrix} 10 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{\Sigma} := K_1 \cdot \sigma_4$$

$$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \begin{bmatrix} 14.468 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \begin{bmatrix} -1.468 \end{bmatrix}$$

$$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \begin{bmatrix} 4.51807 \end{bmatrix}$$

Для второго монослоя:

$$K_2 := C_{\Sigma global} \cdot T_{22} \cdot S_{2\Sigma} = \begin{bmatrix} 3.617 & 3.617 & 9.00467 \\ -0.367 & -0.367 & -2.50467 \\ -0.28238 & 0.28238 & 1.16573 \cdot 10^{-15} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 := \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{1\Sigma} := K_2 \cdot \sigma_1 = \begin{bmatrix} 50.638 \\ -5.138 \\ -1.69428 \end{bmatrix}$$

Для точки 1:

$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{1\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \left[50.638 \right]$

$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{1\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \left[-5.138 \right]$

$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{1\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \left[-1.69428 \right]$

Для точки 2:

$\sigma_2 := \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\sigma_{2\Sigma} := K_2 \cdot \sigma_2$

$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{2\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \left[-7.234 \right]$

$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{2\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \left[0.734 \right]$

$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{2\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \left[2.8238 \right]$

Для точки 3:

$\sigma_3 := \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\sigma_{3\Sigma} := K_2 \cdot \sigma_3$

$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{3\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \left[-43.404 \right]$

$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{3\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \left[4.404 \right]$

$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{3\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \left[-5.77316 \cdot 10^{-15} \right]$

Для точки 4:

$\sigma_4 := \begin{bmatrix} 10 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\sigma_{4\Sigma} := K_2 \cdot \sigma_4$

$\sigma_{11\Sigma} := \sigma_{4\Sigma}^{\langle 0 \rangle} = \left[14.468 \right]$

$\sigma_{22\Sigma} := \sigma_{4\Sigma}^{\langle 1 \rangle} = \left[-1.468 \right]$

$\tau_{12\Sigma} := \sigma_{4\Sigma}^{\langle 2 \rangle} = \left[-4.51807 \right]$

В итоге получаем область допустимых значений для пакета в виде отрезка АВ, полученного пересечением двух плоскостей