

KE

Δ Δ Υ Γ Λ Λ Κ

ТУ 2226 – 003 – 80693804 – 2014 с изм.1

ПАСПОРТ № 4045

№ партии: 3366

Вид тары: Бочка

Дата изготовления: 25.06.2023

Количество единиц упаковки: 1

Масса нетто, кг: 220

Наименование показателя	Метод контроля	Значение по НД	Результаты испытаний
1. Внешний вид	По п.4.2 ТУ	Жидкость от светло-голубого до темно-зеленого цвета с легкой опалесценцией без посторонних включений	Соответствует
2. Динамическая вязкость по вискозиметру типа Брукфильд при температуре $(23,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, мПа*с (шпindel 2, Скорость 12)	По ГОСТ 25271	600-1800	900
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с	По ГОСТ 8420	60"-120"	77"
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	По ГОСТ 31939 и п.4.3 ТУ	53-63	55,85
5. Время желатинизации при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, мин. (2,0% Акперокс А-50)	По ГОСТ 22181 метод С2 и п.4.4 ТУ	10'-50'	20'40"
6. Температура экзотермического пика, $^\circ\text{C}$, не более	По п.4.5 ТУ	160	160

Гарантийный срок- 3 месяца в оригинальной упаковке при температуре н/б 25°С

Лаборант ЛМ А.Н. Нестерова

ООО «ДУГАЛАК»
СЛУЖБА КАЧЕСТВА

29 JUN 2023

WWW.DUGALAK.RU

ООО «ДУГАЛАК», 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, 1К, стр. 1. Тел.: +7 (4852) 33-34-44; e-mail: dugalak@nordnet.ru
ИНН 7602059710 | КПП 760201001