

- 1. *Размеры для справок.
- 2. **Размер обеспечивается материалами.
- 3. Геометрия и размеры детали по электронной модели СМ3-92-2024-03 ЭМД.
- 4. Не указанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1: H14, h14, \pm IT14/2.
- 5. Состав связующего на основе смолы Attshield OP745:
- смола Attshield OP745 – 100 m.d.;
- -0.7-2.0 M.d. - Akperox A-50
 - 6. Cocmaв гелькоута ATTGUARD ST RAL 9003S:
- гелькоут ATTGUARD ST RAL 9003S -100 m.d.;
- -1,0-1,5 m.d. - Akperox A-50
 - 7. *1 Размер обеспечивается слоями гелькоита поз. 1.
- 8. *2 Размер обеспечивается рубленным ровингом поз. 2. Содержание связующего в материале - от 40% до 50%.
- 9. Степень отверждения композитного материала не менее 90%. Для определения величин степени отверждения и содержания связующего, использовать технологический припуск.
- 10. На внутренней поверхности не допускаются расслоения, непропитанные участки, побеления, газовые пузырьки. Контроль материала производить методом свободных колебаний с помощью механического ударника (молоточка).
- 11. Поверхность Б должна быть гладкая, без посторонних включений, расслоений, трещин, наплывов и подтеков гелькоцта.
 - 12. Вырезать по контуру, обозначенному формой.
- 13. На механически обработанные поверхности нанести один слой связующего no n. 5.
- 14. При необходимости ремонт производить по технологической документации предприятия — изготовителя. Структура стенки должна соответствовать чертежц.

					СМ3-92-2024-03 СБ					
						/lui	M.	Масса	Μαςωπαδ	
Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата	Полик багажника					
		Самошонкова			HUHUK UUZUXHUKU			5.2	1:1	
Пров.		Козионов								
Т.контр.					Сборочный чертёж	Лист Листо		ზ 1		
	·							-		
Н. контр.					См.тт.	РУТП "От винта"		інта"		
Ym6		Шанин								

Копировал

Формат АЗ