

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОГО ШВА ЭПОКСИДНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

1.Штрабление и Шлифовка  150х150 На глубину 30-40мм		**2. РЕМ 500** (при необходи-мости) 1 к 0,12-0,14 		**3. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К** Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть 	
4. ЭПОКСИ 2К Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть 		**5. ФЛЕКС 2К** 3 к 1 В 2 слоя 			

 *Шлифовка по периметру со всех сторон*

 *Сделать фото*

 *Проклейка без морщин, волны*

 *Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность. Не наносить на сухую поверхность*

 *Наносить на сухую поверхность*

 *Важно!*

 *Следующий этап*

 *Форма подрезания* пенополиэтиленового жгута/*мата для вставки в шов*

версия 05.10.2026