8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ОБРАБОТКА ОПАЛУБОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ФЛЕКС 2К

1.Штрабление и Шлифовка

150х150
На глубину
30-40мм

2. РЕМ 500 (при необходи-мости)
1 к 0,12-0,14

3. Пропитка ФЛЕКС

4. ФЛЕКС 2К

3 к 1
В 2 слоя

5. Следую-щие работы

Шлифовка по периметру со всех сторон

Наносить на сухую поверхность

Сделать фото

Важно!

Проклейка без морщин, волны

Следующий этап

Перед нанесением необходимо увлажнить поверхность. Не наносить на сухую поверхность

Форма подрезания пенополиэтиленового жгута/*мата для вставки в шов*

версия 05.10.2026