ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЭПОКСИ 2К

Обмазочная двухкомпонентная эпоксидная гидроизоляция

Описание

Двухкомпонентный эпоксидный гидроизоляционный состав. После отверждения образует однородное, бесшовное покрытие с отличными адгезионными и гидроизоляционными свойствами.

Имеет свойство полностью повторять рабочую поверхность, проникая во все трещины, поры и раковины, присутствующие в основании.

Используется для гидроизоляции и ремонта большинства известных типов конструкций и оснований.

Позволяет на обработанном участке выдерживать положительное и отрицательное давление воды. Предотвращает карбонизацию бетона, перекрывает трещины и является стойким к агрессивным средам.

Выдерживает динамические нагрузки (по заявленным характеристикам).

Свойства материала сохраняются на протяжении всего периода эксплуатации.

Наносится кистью или кельмой на различные типы оснований.

Дополнительные свойства:
- высокая адгезия,
- прочность на истирание,
- прочность на сжатие.

Высокая надежность и экологичность.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: 30 кг (20 кг, смола – компонент А) + (10 кг отвердитель – компонент Б)

Компонент А
Основа: Вязкая смола
Цвет: бежевый

Компонент Б
Основа: Смола жидкая
Цвет: карамель

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций

Технические характеристики

Гидрофобность (по Карстену), мл	0
Повышение марки водонепроницаемости бетона, в единицах W	≥20
Адгезия (бетон), МПа	2-3
Паропроницаемость	отсутствует
Эксплуатация после нанесения допускается спустя, сутки	2

Область применения

- Бетон
- Металл
- ПВХ

- ПНД
- Кирпич
- Камень

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Материал наносятся на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление с поверхности грязи, ржавчины, минеральных отложений и пр.;
- выравнивание, ремонт трещин и обработка швов;
- обеспыливание.

Для повышения адгезии с поверхностью необходимо максимально раскрыть капилляры основания механическими или химическими методами.
К механическим методам относятся:
- водоструйная очистка с помощью АВД,
- шлифовка с помощью УШМ,
- шлифовка с помощью шлифовально-мозаичной машинки.

К химическим методам относится:
- обработка поверхности специальным химическим составом "клинер".

Ослабленные участки следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость.

Если требуется дополнительное укрепление бетонного основания,
следует применить ремонтный состав.

3. Приготовление состава

В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.), отвесить компонент А (с учетом того, что пропорции по весу будут составлять 2:1 – 2 части компонента А и 1 часть компонента Б).

В ту же емкость, в которой находится уже компонент А, добавить компонент Б.

Перемешать до образования однородной массы: 2 кг смолы + 1 кг отвердителя.

Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.
Далее полученный состав необходимо переместить в чистую тару и повторно перемешать вышеуказанным способом. Это позволит получить максимально однородную смесь.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологичность смешивания на низких оборотах для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора, в противном

случае раствор будет не однороден (с воздушными пробками), что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовой гидроизоляции – и риски ее протечек через слабые прорывные зоны пустот.

Время жизни раствора - 30 минут.

ВАЖНО: Замешивайте материал в нужной пропорции, используя весы.

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на влажную поверхность.

4. Нанесение

Нанесите на поверхность двухкомпонентный эпоксидный гидроизоляционный состав вручную, при помощи щетки, кисти или валика.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5°С до +35°С.

Нанесите первый слой толщиной 1 мм на подготовленное основание.

Второй слой наносится сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания.

Рекомендуемая толщина каждого слоя – 1 мм.

Если второй слой наносится через 24 часа, то первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и обезжирен).

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (застывания) от:
- механических повреждений,
- атмосферных осадков,
- контакта с посторонними предметами.

Только что нанесенный эпоксидный гидроизоляционный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.

Только что нанесенный, полимер минеральный гидроизоляционный материал, не должен подвергаться воздействию ультрафиолетового света или агрессивных сред.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.
Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре:
Компонента А от +5°С до +40°С.
Компонент Б от +5°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию.
Бумажный мешок утилизировать как бытовые отходы.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10