ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФЛЕКС 2К

Эластичная двухкомпонентная полимер минеральная обмазочная гидроизоляция

Описание

Двухкомпонентный эластичный, полимер минеральный модифицированный, гидроизоляционный состав. Наносится кистью или кельмой, на различные типы оснований.

После отверждения эластичная полимерминеральная гидроизоляция образует однородное, бесшовное покрытие с отличными адгезионными и гидроизоляционными свойствами.

Имеет свойство полностью повторять рабочую поверхность, проникая во все щели и микроотверстия основания.

Повышает водонепроницаемость бетонов и стойкость к воздействию техногенных или иных агрессивных сред (слабого и среднего типа), при эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций; в том числе контактирующих с питьевой водой, при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
Может быть использована, для гидроизоляции и ремонта, большинства известных типов конструкций.

Ее уникальность заключается в способности выдерживать возможные деформации конструкций и эффективно срабатывать:
- выдерживая усадки (по заявленным характеристикам);
- выдерживая динамические нагрузки (по заявленным характеристикам);
- выдерживая сезонные подвижности основания нанесения (по заявленным характеристикам);
- выдерживая набухания основания нанесения (по заявленным характеристикам);

Причём все эти свойства сохраняются на протяжении всего периода эксплуатации.
Это позволяет на обработанном участке выдерживать положительное и отрицательное давление воды.

Состав предотвращает карбонизацию бетона, перекрывает трещины.

Высокая надежность и экологичность.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: Комплект 33,3 кг
(25 кг, минеральный порошок модифицированный – компонент А) + (8,3 кг, эмульсия – компонент Б).

Компонент А
Основа: Минеральный порошок с модифицированной структурой
Цвет: серый

Компонент Б
Основа: Эмульсия полимерная
Цвет: белый

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 34669-2020 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций

Технические характеристики

Повышение марки водонепроницаемости бетона	не менее чем на 3-4 ступени
Время жизни раствора не менее, мин	30
Температура укладки, °С, не менее	5-35
Расход материала на 1 мм слоя, кг/м^2	1,7
Адгезия (бетон) не менее, МПа	1,1
Водопоглощение по Карстену, мл/ч	<0,1
Начало эксплуатации (хождение)	через 2 суток после нанесения
Заполнение резервуара водой	через 5 суток после нанесения
Паропроницаемость	сохраняется

Область применения

- Бетон
- Металл
- ПВХ
- ПНД
- Кирпич
- Камень

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Материал наносится на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление с поверхности грязи, ржавчины, минеральных отложений и пр.;
- выравнивание, ремонт трещин и обработка швов;
- обеспыливание;
- обработку адгезионным составом.

Для улучшения адгезии следует использовать специальную грунтовку (пропитку) для базового слоя.

Ослабленные участки следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость.

Основание должно быть увлажнено.

3. Приготовление состава

В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.), влить компонент «Б» (с учетом того, что пропорции будут составлять 3:1 – 3 части компонента «А» и 1 часть компонента «Б»).

В ту же емкость, в которой находится уже налитый компонент «Б», добавить компонент «А»
(с учетом того, что пропорции будут составлять 3:1 – 3 части компонента «А» и 1 часть компонента «Б»).

Перемешать до образования однородной массы: 3 кг сухой смеси + 1 кг полимерной дисперсии.
Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую смешивания - на низких оборотах, для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора, в противном случае раствор будет не однороден (с воздушными пробками), что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовой эластичной полимер минеральной гидроизоляции – и риски ее протечек, через слабые прорывные зоны пустот.

Время технологической паузы составляет 3-5 минут

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую паузу, для получения однородной полимер минеральной массы, что бы в процессе отстаивания компонент «Б» успел свободно проникнуть в компонент «А» и не было «сухих» пропусков в гидроизоляции, что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовой эластичной полимер минеральной гидроизоляции – и риски ее протечек, через слабые прорывные зоны.

Произведите повторное перемешивание в течение 2-3 минут.

Время жизни раствора - 30 минут (поэтому за это время следует использовать как можно больше материала).

Для предотвращения расслаивания рекомендуется перемешивать гидроизоляционную смесь каждые 10-15 минут.

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на сухую поверхность.

ВАЖНО: Не добавляйте в смесь воду или другие разбавители.

4. Нанесение

Нанесите на поверхность эластичную полимер минеральную гидроизоляцию вручную, при помощи: мягкой щетки, кисти или валика.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.
Нанесите первый слой, толщиной 1 мм на подготовленное основание.

Рекомендуемая толщина каждого слоя - 1 мм.

Второй слой наносится сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания.

Если второй слой наносится через 24 часа, то первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).

Для улучшения гидроизоляционного эффекта первый слой следует наносить вертикально, а второй - горизонтально.

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения эластичного, полимер минерального гидроизоляционного материала, поверхность необходимо защитить до полного отверждения (застывания), от:
- механических повреждений,
- атмосферных осадков,
- контакта с посторонними предметами.

При температуре выше +25°С, поверхность необходимо увлажнять для предотвращения растрескивания.

Только что нанесенный, полимер минеральный гидроизоляционный материал, не должен подвергаться воздействию ультрафиолетового света или агрессивных сред.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13360.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.
Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре -Компонента А от +5°С до +40°С.
Температура хранения Компонента Б от +5°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее
10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию.
Бумажный мешок утилизировать как бытовые отходы.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10