ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПЕНЕТРАТ

Однокомпонентная проникающая гидроизоляция

Описание

Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую гидроизоляционную смесь, имеющую в своем составе активные химические компоненты, на вяжущем минеральном наполнителе.

Кольматирующие составляющие смеси взаимодействуют с минеральной основой бетона, активируя в его порах, трещинах, капиллярах - рост нерастворимых в воде кристаллов. Эти кристаллы заполняют поры, капилляры и микротрещины, чем обеспечивают эффективную гидроизоляцию и монолитный композит.

Кольматация пор и трещин бетона проникающими составами описывается сразу несколькими физико-химическими процессами:
• Диффузия — активные компоненты смеси проникают вглубь бетона через поры и трещины благодаря разности концентраций;
• Капиллярное впитывание — жидкость с растворёнными или дисперсными веществами втягивается в поры за счёт капиллярных сил;
• Физическое осаждение — коллоидные частицы оседают и закупоривают поры.
• Твердофазовые химические реакции — компоненты состава взаимодействуют с продуктами гидратации цемента, образуя нерастворимые соединения, которые заполняют поры и трещины, увеличивая плотность бетона и снижая его водопроницаемость.
Всё это вместе обеспечивает "самозалечивание" структуры бетона и его долговечность.

Это позволяет на обработанном участке выдерживать положительное и отрицательное давление воды

При этом состав предотвращает карбонизацию бетона, коррозию арматуры и является стойким в слабо- и среднеагрессивных средах.

Уникальность материала заключается и в том, что заполнение при образовании волосяных трещин шириной до 0,4 мм в «теле» объекта, уже после нанесения материала, будет происходить саморегуляционно!

Так же гидрофобные свойства бетонной конструкции увеличиваются не менее чем на 4 ступени. т.е, например, бетон по водонепроницаемости с показателя W6 увеличивается до показателя W10; с показателя W8 до показателя W12 и т.д.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: Мешок 25 кг.

Основа: минеральный порошок с модифицированной структурой.
Цвет: серый.

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 34669-2020 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементных вяжущих

Технические характеристики

Средний расход, кг/м² (в 2 слоя)	2
Температура применения, °С	от +5 до +35
Повышение марки водонепроницаемости бетона, не менее	на 2 ступени (0,4 Мпа)

Паропроницаемость	сохраняется
Глубина проникновения	на глубину проникновения влаги
Начало эксплуатации хождение	через 2 суток после нанесения
Заполнение резервуара водой	через 5 суток после нанесения

Область применения

- Бетон (не ниже марки 200)

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Проникающая гидроизоляция наносятся на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки бетонной поверхности включает в себя:
- удаление с поверхности бетона грязи, краски, масляных пятен, минеральных отложений и пр.;
- ремонт трещин (с раскрытием не более 0,4 мм);
- обеспыливание.

Для повышения проницаемости гидроизоляционного материала необходимо удалить цементное молоко механическими или химическими методами, чтобы открыть капилляры бетона.

К механическим методам относятся:
- водоструйная очистка с помощью АВД,
- шлифовка с помощью УШМ,
- шлифовка с помощью шлифовально-мозаичной машинки.

К химическим методам относится:
- обработка поверхности специальным химическим составом "клинер".

Ослабленные участки следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость.

Если требуется дополнительное укрепление бетонного основания, следует применить ремонтные составы (например, материал «Рем 500» в нашей линейке).

Рекомендуется использовать специальный активатор для старого бетона.

Материал необходимо наносить на влажное основание.

Излишки влаги следует удалить.

ВАЖНО: наносите гидроизоляционный материал на предварительно увлажнению поверхность.

3. Приготовление состава

Смесь готовится в пропорциях - на 1 кг смеси, расчет воды в кг составляет: 0,32-0,34 кг.

В отдельную чистую емкость с водой (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.) всыпать проникающую гидроизоляцию. Перемешать до образования однородной массы без комков.
Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологию смешивания - на низких оборотах для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора, в противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовой проникающей гидроизоляции – и риски ее протечек через слабые прорывные зоны пустот.

Время технологической паузы: 3-5 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую паузу для получения однородной массы, чтобы в процессе отстаивания компонента вода успела свободно проникнуть в основной компонент и не было «сухих» пропусков в гидроизоляции, что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовой проникающей гидроизоляции – и риски ее протечек через слабые прорывные зоны.

Произведите повторное перемешивание в течение 2-3 минут.

Время жизни раствора - 30 минут.

Для предотвращения расслаивания рекомендуется перемешивать гидроизоляционную смесь каждые 10-15 минут.

ВАЖНО: Не добавляйте в смесь воду или другие разбавители.

4. Нанесение

Нанесите на поверхность бетона проникающую гидроизоляцию вручную, при помощи мягкой щетки, кисти или валика.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.

Нанесите первый слой с расходом 1кг/м^2 на подготовленное основание.
Второй слой следует наносить сразу после схватывания предыдущего слоя.

Если второй слой наносится через 24 часа, первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и увлажнен).

Для улучшения гидроизоляционного эффекта слои наносятся перпендикулярно друг к другу.

Дополнительные сведения

При использовании материала методом просыпки происходит защита фундаментной плиты не только с нижней её стороны, но и всей её толщи, т.к. часть материала попадает на арматурный каркас, и во время укладки бетона смешивается с ним. Материал применяемый данным методом можно наносить как за несколько дней до укладки бетона, так и непосредственно перед ней. Активные компоненты в его составе работают весь срок эксплуатации бетонной конструкции. Температура применения материала методом просыпки - не ограничена. Нанесение происходит из расчета 2кг сухого материала на 1м².

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения проникающей гидроизоляции поверхность необходимо защитить от:
- механических повреждений,
- неблагоприятных атмосферных воздействий.

Эффект проникновения химических компонентов в обработанную поверхность бетона достигается удержанием поверхности во влажном состоянии не менее 24 часов.

Нанесенный, проникающий гидроизоляционный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.
СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут.
(Если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.)

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре от -50°С до +50°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.
Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.
Материал нельзя спускать в канализацию.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:

Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10