ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К

Двухкомпонентная эпоксидная пропитка

Описание

Применяется для упрочнения основания.

Гидроизоляционная пропитка для строительных конструкций и сооружений:
- заполняет поры,
- защищает поверхность от разрушения,
- защищает металлы от коррозии,
- упрочняет поверхность и предотвращает преобразование ее верхнего слоя в пылевой,
- обладает высокой адгезией (к поверхности нанесения),
- формирует защитно-подготовительный слой для дальнейших покрытий, сочетающихся между собой материалов,
- нейтрализует участки, пораженные плесенью,
- препятствует появлению новых грибковых образований,
- решает проблему биопоражений на объектах с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью.

После отверждения не имеет запаха и может быть использована в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, в общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Безопасно для человека и экологично.

После отверждения обеспечивает высокую механическую прочность и износостойкость. Применима снаружи и внутри зданий, на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: 3 кг или 6 кг
(2 кг / 4 кг, смола – компонент А) + (1 кг / 2 кг, пропитка эпоксидная – компонент Б).

Компонент А
Основа: Жидкий состав – вязкосмоляной, двухкомпонентный.
Цвет: прозрачный.

Компонент Б
Основа: Пропитка на эпоксидной основе.
Цвет: прозрачный.

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций

Технические характеристики

Средний расход смеси, кг/ м²	0,1-0,3 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Температура применения, °С	от +5 до +35
Повышение марки водонепроницаемости бетона	не менее чем на 3-4 ступени (0,6-0,8 МПа)
Паропроницаемость	не сохраняется

Область применения

- Бетон
- Металл
- Дерево
- Кирпич
- Камень

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Двухкомпонентная пропитка на эпоксидной основе наносятся на предварительно подготовленное основание.
Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление грязи, краски, масляных пятен и пр.;
- удаление ржавчины с очищенной поверхности;
- обеспыливание.

ВАЖНО: Наносите гидроизоляционный материал **на сухую** поверхность.

3. Приготовление состава

В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную, к примеру, ведро и пр.), влить Компонент А (смола), далее в смолу добавить отвердитель – Компонент Б.
В пропорциях по весу: Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть.
Перемешать до образования однородной массы.

Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую смешивания – на низких оборотах для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора. В противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что может вызвать трудности нанесения пропитки на обрабатываемую поверхность.

Время жизни раствора - 30 минут (поэтому за это время следует использовать как можно больше материала).

4. Нанесение

Нанесите материал на подготовленную поверхность валиком, кистью или пульверизатором.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.

Расход материала зависит от структуры поверхности и варьируется от 100 до 300 г/м².

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения пропитки поверхность необходимо защитить до полного отверждения (застывания) от:
- механических повреждений,
- неблагоприятных атмосферных воздействий.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре от -50°С до +50°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.
Материал нельзя спускать в канализацию.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:

Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10