Гидроизоляция АС
gidroas.ru
Россия г.Краснодар
(производство, работы, реализация гидроизоляции в РФ и СНГ)
8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРАЙМЕР ПУ 1К

Однокомпонентная полиуретановая пропитка

Описание

Применяется для упрочнения основания.

Гидроизоляционная пропитка для строительных конструкций и сооружений:
- заполняет поры,
- защищает поверхность от разрушения,
- защищает металлы от коррозии,
- упрочняет поверхность и предотвращает пылеобразование посредством истирания,
- обладает высокой проницаемой способностью в пористые основания, обеспечивая высокие адгезионные характеристики для последующих материалов,
- формирует защитно-подготовительный слой для дальнейших покрытий, сочетающихся между собой материалов,
- нейтрализует участки, пораженные плесенью,
- препятствует появлению новых грибковых образований,
- решает проблему биопоражений на объектах с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью,
- обеспечивает качественную гидроизоляцию,
- обладает высокими противофильтрационными и противокапеллярными характеристиками как при положительном, так и при отрицательном давление воды.

После отверждения не имеет запаха и может быть использована в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, в общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Безопасна для человека и экологична.

После отверждения обеспечивает высокую механическую прочность и износостойкость.

Применима снаружи и внутри зданий, на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: Ведро 5 кг или 10 кг.

Основа: полиуретановая, жидкая.
Цвет: прозрачная.

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций

Технические характеристики

Средний расход, кг/ м²	0,1-0,3 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Температура применения, °С	от +5 до +35
Повышение марки водонепроницаемости бетона	на 2 ступени (0,4 Мпа)
Паропроницаемость	не сохраняется

Область применения

- Бетон
- Кирпич
- Камень

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Однокомпонентная полиуретановая пропитка наносятся на предварительно подготовленное основание.
Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление грязи, краски, масляных пятен и пр.;
- удаление ржавчины с очищенной поверхности;
- обеспыливание.

ВАЖНО: Наносите гидроизоляционный материал **на сухую** поверхность.

3. Приготовление состава

Готова к применению.

4. Нанесение

Нанесите пропитку на подготовленную поверхность валиком, кистью или пульверизатором.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.

Расход материала зависит от структуры поверхности и варьируется от 100 до 300 г/м².

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения пропитки поверхность необходимо защитить до полного отверждения (застывания) от:
- механических повреждений,
- неблагоприятных атмосферных воздействий.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре от -50°С до +50°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.
Материал нельзя спускать в канализацию.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10