ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПУ 2К

Эластичная обмазочная двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе

Описание

После отверждения эластичная полиуретановая гидроизоляция образует однородное, бесшовное покрытие с отличными адгезионными и гидроизоляционными свойствами. Материал наносится кистью или кельмой на различные типы оснований.

Имеет свойство полностью повторять рабочую поверхность, проникая в поры и микротрещины основания.

Может быть использована для гидроизоляции и ремонта большинства известных типов конструкций.

В том числе с армирующими элементами, такими как: нетканые синтетические материалы, углеволоконные сетки и прочее.

Уникальность материала заключается в способности выдерживать возможные деформации конструкций и сохранять эффективность при:
- усадки (по заявленным характеристикам);
- динамических нагрузках (по заявленным характеристикам);
- сезонных подвижностях основания нанесения (по заявленным характеристикам);
- набухание основания нанесения (по заявленным характеристикам).

Эти свойства сохраняются на протяжении всего периода эксплуатации.

При применении материала на кровлях, в том числе эксплуатируемых, его необходимо защищать от солнечного ультрафиолетового излучения.

Материал подходит для гидроизоляции подвижных трещин.

Высокая надежность и экологичность.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: 12,5 кг
(10 кг, смола – компонент А) + (2,5 кг отвердитель – компонент Б).

Компонент А
Основа: Композитная смола
Цвет: Прозрачный/янтарный.

Компонент Б
Основа: Отвердитель
Цвет: Белый.

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций

Технические характеристики

Адгезия (бетон), Мпа	2
Сухой остаток, %	95
Твердость по Шору (А), ед.	≥ 60
Температура применения, °С	От +5 до +38

Температура эксплуатации без изменения свойств, °С	От -40 до +90
Технологическая пауза между слоями, ч.	6-24
Толщина нанесения (при наненсении в 2 слоя), мм	1-2
Эластичность без изменения свойств: %	400

Область применения

- Бетон
- Металл
- Кирпич
- Камень
- И другие строительные материалы

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- кровли, в том числе эксплуатируемые;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Материал наносится на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление с поверхности грязи, ржавчины, минеральных отложений и пр.;
- выравнивание, ремонт трещин и обработка швов;
- обеспыливание;
- обработку адгезионным составом.

Для улучшения адгезии следует использовать специальную грунтовку (пропитку) для базового слоя.

Ослабленные участки следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость.

Основание должно быть сухим.

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на влажную поверхность.

3. Приготовление состава

В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную, к примеру ведро и пр.), влить смолу – компонент А (4 части), а затем отвердитель – компонент Б (1 часть).

Пропорции компонентов по весу составляют 4:1.

Перемешать до образования однородной массы необходимое количество материала.

Во избежание воздухововлечения в полиуретан смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

Далее полученный состав необходимо перелить в чистую тару и повторно перемешать вышеуказанным способом. Это позволит получить максимально однородную смесь.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологию смешивания - на низких оборотах для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора, в противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что в свою очередь может вызвать образование пустоты в готовом материале – и риски разгерметизации через слабые прорывные зоны пустот.

Время жизни раствора - 30 минут (поэтому за это время следует использовать как можно больше материала).

4. Нанесение

Нанесите на поверхность обмазочную гидроизоляцию вручную, при помощи кельмы, кисти или шпателя.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5 до +35°С.

Нанесите первый слой толщиной
1 мм на подготовленное основание.

Второй слой наносится сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания.

Если второй слой наносится через 24 часа, то первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и обезжирен).

Рекомендуемая толщина каждого слоя составляет 1 мм.

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации) от:
- механических повреждений,
- неблагоприятных атмосферных воздействий, в том числе от УФ излучений,
- контакта с посторонними предметами.

Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.

Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите

контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре:
Компонента А от +5°С до +35°С.
Температура хранения Компонента Б от +5°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.
Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10