ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕМ 500

Однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе

Описание

Быстротвердеющая гидроизоляционная безусадочная, сухая, ремонтная смесь тиксотропного типа на минеральной основе с армирующими волокнами и активными химическими добавками.

Высококачественный продукт, позволяющий проводить ремонтные работы на бетонных поверхностях различного типа, восстанавливая их несущие способности и геометрию, а также защищая их, становясь единым целым с основанием, будь это швы, трещины, сколы, каверны, пустоты(полости), плохо провибрированные участки и прочее.

Помимо этого обладает высокой адгезией, стойкостью к истиранию, водонепроницаемостью по всей поверхности конструкции или узла в области применения. Обладает быстрым набором прочности и способностью к самоуплотнению.

Быстро твердеет в сырых закрытых пространствах.

Позволяет на обработанном участке выдерживать положительное и отрицательное давление воды.

Состав предотвращает карбонизацию бетона, коррозию арматуры и является стойким в агрессивных природных средах, в том числе к морской воде.

Свойства материала:
- регулирует влагосодержание;
- восстанавливает бетон;
- усиливает конструкции;
- повышает физическую прочность;
- сохраняет или восстанавливает пассивное состояние (увеличивает жизнеспособность конструкции);
- обладает высокой морозостойкостью;
- пластичен и удобоукладываем.

Описание комплекта поставки

Комплект поставки: Мешок 25 кг.

Основа: сухой однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе.
Цвет: серый.

Соответствие нормативным документам

ГОСТ 34669-2020 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементных вяжущих

Технические характеристики

Средний расход сухой смеси, кг/м^2/ 1 мм толщины	1,2
Адгезия (бетон), МПа	не менее 2,5
Температура применения, °С, не ниже	+5
Марка по водонепроницаемости, не менее	не менее W8
Марка морозостойкости, не менее	F1200
Паропроницаемость	сохраняется

Начало эксплуатации	через 2 суток после нанесения

Область применения

- Бетон
- Кирпич
- Камень

Применим на объектах

- стены зданий и сооружений;
- фундаменты, цоколи и подвалы;
- тоннели, подземные колодцы;
- резервуары для технической воды;
- резервуар для питьевой воды;
- гидроизоляция и защита заглубленных конструкций;
- снаружи и изнутри конструкции.

Рекомендации по применению

Этапы работ

1. Подготовка к работе

Проведение инструктажа и подготовительной ревизии:
- по технике безопасности;
- по проверке наличия материалов нанесения гидроизоляции для выполнения работ в должном составе и комплектности;
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для проведения подготовительных/завершительных работ (для зачистки, уборки, замешивания и пр.);
- по проверке наличия инструментов и «расходников» для нанесения материала (кельма/мастерок, кисти и пр.).

2. Подготовка основания

Однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе наносится на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление грязи, краски, масляных пятен и пр.;
- удаление ржавчины с очищенной поверхности;
- обеспыливание.

Для повышения адгезии с поверхностью необходимо максимально раскрыть капилляры основания механическими или химическими методами.

К механическим методам относятся:
- водоструйная очистка с помощью АВД,
- шлифовка с помощью УШМ,
- шлифовка с помощью шлифовально-мозаичной машинки.

К химическим методам относится:
- обработка поверхности специальным химическим составом "клинер".

Ослабленные участки бетона следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость.

Если требуется дополнительное укрепление бетонного основания,
следует установить армирующую сетку.

Рекомендуется использовать специальный активатор для старого бетона.

Пористое основание должно быть увлажнено непосредственно перед нанесением гидроизоляционного материала.

Излишки влаги следует удалить.

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на сухую поверхность.

3. Приготовление состава

В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.), всыпать однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав.

Пропорции: на 1 кг смеси, расчет воды в кг составляет: 0,12-0,14 кг.

Перемешать до образования однородной массы без комков.

Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую смешивания – на низких оборотах для (недопущения насыщения воздухом смеси) высвобождения воздуха из раствора. В противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что может вызвать образования пустоты в готовой смеси – и риски ее плохой адгезии с поверхностью нанесения, а также протечек, через слабые прорывные зоны пустот.

Время технологической паузы составляет 3-5 минут

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую паузу, для получения однородной массы, что бы в процессе отстаивания компонента вода успела свободно проникнуть в основу и не было «сухих» пропусков в материале, что в свою очередь может вызвать образования пустоты, в готовом однокомпонентном ремонтном (шовном) гидроизоляционном безусадочном составе – и риски его, отслоения и протечек, через слабые прорывные зоны.

Произведите повторное перемешивание в течение 2-3 минут.

Время жизни раствора - 60 минут (за это время следует использовать как можно больше материала).

Для предотвращения расслаивания рекомендуется перемешивать гидроизоляционную смесь каждые 15-20 минут.

ВАЖНО: Не добавляйте в смесь воду или другие разбавители.

4. Нанесение

Нанесите на подготовленное основание однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав вручную, при помощи: кельмы, шпателя.

Температура окружающей среды во время работы должна составлять от +5°С до +35°С.

Толщина слоя 5 - 50 мм.

В случае нанесения последующего слоя предыдущий обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3 - 4 часа.

5. Уход за обработанной поверхностью

После нанесения однокомпонентного ремонтного (шовного) гидроизоляционного безусадочного состава поверхность необходимо защитить до полного отверждения (застывания) от:
- механических повреждений,
- атмосферных осадков,
- неблагоприятных атмосферных воздействий.

Эффекта полной адгезии достигается, увлажнением поверхности два-три раза вдень. И удержанием поверхность, во влажном состоянии не менее 24 часов.

Для более подробной консультации по применению данного материала, обращаться к техническому специалисту.

Меры предосторожности

Руководствуйтесь правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства.

СНиП 12-01-2004», утверждённый приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр.
Важно: При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как: спецодежда, спец обувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

В случае попадания в глаза промыть водой в течение нескольких минут (если вы носите контактные линзы, снимите их, затем продолжите промывание глаз). При необходимости обратитесь к врачу.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым закрытым транспортным средством в соответствии с "Правилами перевозок и грузов", действующими на конкретных видах транспорта.

Хранение

Материал следует поместить на поддон и хранить в сухом месте в невскрытой заводской упаковке в помещении, защищенных от влаги при температуре от -50°С до +50°С.

Сроки хранения

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев (при условии соблюдения выше приведенных условий).

Срок службы и гарантия

Срок службы гидроизоляционных материалов составляет не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства от производителя предоставляются с учетом:
- Соблюдения указанных выше условий хранения материалов;
- Соблюдения указанных выше условий приготовления гидроизоляционного состава.
- Соблюдения указанных выше условий нанесения гидроизоляционного состава.

Утилизация

Утилизация материала и тары, упаковки:
Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как бытовые отходы.

Контактная информация

Юридический адрес:
Россия, Краснодарский край, 350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.

Фактический адрес: *Россия, Краснодарский край,350033, Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 87/2, строен. 1, офис 2.*

ИНН 2310232767

Адрес производства:
Россия, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин км. 184+340, промзона № 10

Телефон приема заявок:
8 (800) 444-71-73
Сайт: gidroas.ru
Telegram: +7 (928) 231-46-10
WhatsApp: +7 (928) 231-46-10