

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°998-25 SU06

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C
DIRECCIÓN ** : AVENIDA PARDO Y ALIAGA N° 640 INT.1101, URBANIZACIÓN SANTA CRUZ,
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL
SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ | AV. ELMER FAUCETT S/N,
CALLAO, LIMA, PERÚ

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1438- 25
OT N° : 1478- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-10-15
FECHA EMISIÓN : 2025-10-17

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 1	Fecha de ensayo	15/10/2025	Norma ensayo de Proctor ASTM D1557-12 : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,564.0 g	Ensayado por :	J.S.A.	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 17.6
Volumen calibrado cono	1,122.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.1
				Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	TRAMO 4R - 4S 0+000 - 0+030	TRAMO 4R - 4S 0+030 -0+060	TRAMO 4R - 4S 0+060 - 0+090	
Progresiva/ Cota / Lado**	CAMA DE ARENA CAPA 01	CAPA 01	CAPA 01	
Tipo de Muestra(**)	ARENA FINA	ARENA FINA	ARENA FINA	
Descripción visual del suelo	Material fino de color gris	Material fino de color gris	Material fino de color gris	
Espesor de la capa** cm	20	20	20	
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,621.9	2,185.8	2,758.2	
Tamiz del sobretamaño	No4	No4	No4	
Masa de sobretamaño g	0	0	0	
Porcentaje de sobretamaño %	0.00	0.00	0.00	
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.02	1.91	1.87	
Densidad seca in situ g/cm ³	1.81	1.73	1.70	
Peso unitario seco in situ kN/m ³	17.75	16.98	16.62	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	17.75	16.98	16.62	
Porcentaje de compactación %	101	96	94	
Criterio de aceptación ** %	92	92	92	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	11	10	10	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

