



Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



Registro N° LE - 184

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1722-25 CO12**

CLIENTE :	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL	CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** :	OTR.1 ETAPA MZA. C2 LOTE. 29 URB. LAS PALMERAS (CENTENARIO CASTILLA) PIURA - PIURA - CASTILLA	RECEPCIÓN N° : 1442-25
PROYECTO ** :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO/PROV. LIMA – LIMA" CODIGO CUI N 2471722	OT N° : 1482-25
UBICACIÓN ** :	INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO - RIMAC - RIMAC -LIMA	FECHA EMISIÓN : 2025-10-17

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** :	CONCRETO F' C=210 KG/CM <sup>2</sup> PARA COLUMNETAS Y VIGAS DE CONFI. / B. TRANSPORTE / BLOQUE "S" / 2DO NIVEL								Fecha Recepción : 2025-10-16
F'c (Kg/cm <sup>2</sup> ) ** :	210								Fecha Moldeo** : 2025-09-07
Tipo muestra :	Cilindros Moldeados								Fecha Rotura : 2025-10-16
LUGAR DE ENSAYO:	Laboratorio de ensayo de materiales								Edad muestra : 39 días
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm <sup>2</sup> )	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m <sup>3</sup> )
4469-CO-25	CV-336	151.09	301.51	17,929.2	448.10	25.0	254.9	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

