

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°110-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1159-25
OT N° : 1182-25
F. EMISIÓN : 2025-09-17

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE () :** AERO 27
N° MUESTRA () :** -
TIPO DE MUESTRA () :** MATERIAL PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1779-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-09-01
FECHA EJECUCIÓN : 2025-09-02
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 15.2
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 19.2
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 3%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Limites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	1.545	1.465	1.349
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	15.1	14.36	13.22

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	19.5	19.1	19.0
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	33.9	34.2	34.2
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.5	0.6	0.7
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		296	97.8	191	63.3	94	31.6
0.050		584	192.2	359	118.5	179	59.6
0.075		937	308.3	654	215.4	336	110.9
0.100	1000	1230	404.3	807	265.4	394	129.9
0.125		1403	461.0	1079	354.9	522	171.9
0.150		1613	529.9	1299	426.8	630	207.3
0.175		1942	637.9	1440	473.2	696	229.0
0.200	1500	2153	707.0	1552	510.0	747	245.9
0.300		2810	922.5	1848	606.9	894	294.0
0.400		3146	1032.7	1958	643.0	941	309.4
0.500		3382	1110.1	2013	661.0	970	318.8

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe




LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°110-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1159- 25
OT N° : 1182- 25
F. EMISIÓN : 2025-09-17

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 39
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 47
Peso unitario seco (kN/m^3): 15.1

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 29
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 34
Peso unitario seco (kN/m^3): 14.36

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 14
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 16
Peso unitario seco (kN/m^3): 13.22



PESO UNITARIO SECO 100%:	15.2	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	14.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	39	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	30	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	47	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	34	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

