

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 AG23

CLIENTE : CARBONELL FIGUERAS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 717 DPTO. 1201 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : CC67 RLP-56 CAMBIO DE TURBOSOPLADOR FCC A MOTOCOMPRESOR
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-23.02
RECEPCIÓN N° : 1115- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-09-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing
ASTM C117-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : ARIDS RIBAS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : ARENA PARA CAMA
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 214-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-08-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-08-26

DESCRIPCIÓN	Und.	DATOS
Masa seca original de la muestra	g	326.9
Masa seca de la muestra después del lavado	g	289.6
Porcentaje de material mas fino que un tamiz 75 µm (No. 200) por lavado	%	11

Condiciones del ensayo:

Se utilizó el procedimiento: "A" lavado con agua

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No 4


Forma de la partícula

-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL – DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

