

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 AG35


CLIENTE : FONTANA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-35.02
AV. CRISTOBAL DE PERALTA SUR NRO. 119 DPTO. 304 URB. VALLE
DIRECCIÓN** : HERMOSO DE MONTECRICO ZONA ESTE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE **RECEPCIÓN N°** : 1103- 25
SURCO
PROYECTO** : COAR - PASCO **OT N°** : 1122- 25
UBICACIÓN** : OXAPAMPA - CHONTABAMBA **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-09-04
** Datos proporcionados por el cliente

Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017)	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE **	: QUISPE
N° MUESTRA **	: M-1
TIPO DE MUESTRA**	: AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales
CONDICIÓN DEL ENSAYO	
Tamiz especificado (in)	No 4
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas	Masa
CONDICIÓN DE LA MUESTRA	
Tamaño Máximo Nominal (in)	1
DATOS MUESTRA ORIGINAL	
Masa total de la muestra de ensayo (g)	4219.3
Masa de la muestra > 3/8 (g)	2729.7
Masa de la muestra < 3/8 (g)	1489.6
RESULTADO DEL ENSAYO	
Partículas con una o más caras fracturadas (%)	100
Partículas con dos o más caras fracturadas (%)	96

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

