

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°064-25 AG36**

**CLIENTE** : CONSORCIO ALEJANDRINO S.A.  
**DIRECCION \*\*** : AV. TUPAC AMARU NRO. 360 A.H. BELLO HORIZONTE (KM 16.5 DE LA TUPAC AMARU) LIMA - LIMA - CARABAYLLO  
**PROYECTO \*\*** : IE 1711 JUAN VELASCO ALVARADO  
**UBICACIÓN \*\*** : MRCAL CÁCERES, SECTOR III MZ E1 ETAPA 4 Y 5 MZ E2 Y E3 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-36.02

**RECEPCIÓN N°** : 1065- 25

**OT N°** : 1084- 25

**F. EMISIÓN** : 2025-08-28

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE**  
**ASTM C131/C131M-20**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\* : -  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA\*\* : AFIRMADO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 204-AG-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-08-16  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-08-17

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5002
Masa final de la muestra de prueba	g	3822
Pérdida por abrasión	%	24

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo nominal (in)

1 1/2

Gradación de la muestra de prueba

A

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

