

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°713-25 SU06

CLIENTE : SITES DEL PERÚ SAC

DIRECCIÓN ** : AV. CARLOS PORTOCARRERO NRO. 262 (PS 11) LA VICTORIA - LIMA

PROYECTO ** : TL0217_CA_LOS_SANCHEZ

UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO CASA BLANCA MZ H LT 01

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 1027- 25

OT N° : 1045- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-08-06

FECHA EMISIÓN : 2025-08-11

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 4	Fecha de ensayo	05/08/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.397 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.20
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 11.1 Gravedad específica : 2.71
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	MZ. H, LT.1, CENTRO POBLADO CASA BLANCA	MZ. H, LT.1, CENTRO POBLADO CASA BLANCA	MZ. H, LT.1, CENTRO POBLADO CASA BLANCA	MZ. H, LT.1, CENTRO POBLADO CASA BLANCA
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 3 P-3	CAPA 4 P-4	CAPA 5 P-5	CAPA 6 P-6
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO	RELLENO	RELLENO
Descripción visual del suelo	MATERIAL COLOR PLOMO LIMOSO CON GRAVA DE 1"	MATERIAL COLOR PLOMO LIMOSO CON GRAVA DE 1"	MATERIAL COLOR PLOMO LIMOSO CON GRAVA DE 1"	MATERIAL COLOR PLOMO LIMOSO CON GRAVA DE 1"
Espesor de la capa**	cm 20	cm 20	cm 20	cm 20
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2565	cm ³ 2553	cm ³ 2528	cm ³ 2510
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/8 in	3/8 in	3/8 in
Masa de sobretamaño	g 235	g 242	g 260	g 260
Porcentaje de sobretamaño	% 005	% 005	% 005	% 005
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.00	g/cm ³ 2.01	g/cm ³ 2.05	g/cm ³ 2.07
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.88	g/cm ³ 1.92	g/cm ³ 1.93	g/cm ³ 1.95
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18.45	kN/m ³ 18.79	kN/m ³ 18.95	kN/m ³ 19.12
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18.19	kN/m ³ 18.52	kN/m ³ 18.66	kN/m ³ 18.84
Porcentaje de compactación	% 95	% 96	% 97	% 98
Criterio de aceptación **	% 95	% 95	% 95	% 95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 6	% 5	% 6	% 6

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

