

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1234-25 CO12

CLIENTE : PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
DIRECCIÓN ** : AV. 1 301, SANTIAGO DE SURCO 15023
PROYECTO ** : PROYECTO MONOPOLOS, ARQUETA 01, 02
UBICACIÓN ** : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1047-25
OT N° : 1065-25
FECHA EMISIÓN : 2025-08-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MURO Y TECHO

Fecha Recepción : 2025-08-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-08-01

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-08-29

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2890-CO-25	-	150.38	302.11	17,762.3	531.27	29.9	305.0	5	---
2891-CO-25	-	151.29	301.80	17,976.7	520.69	29.0	295.4	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

