

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1719-25 CO12

CLIENTE : RAHEM S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : PLUZ ENERGIA PERU

RECEPCIÓN N° : 1382-25

PROYECTO ** : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA

OT N° : 1420-25

UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

FECHA EMISIÓN : 2025-10-16

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO						Fecha Recepción : 2025-10-07			
F'c (Kg/cm²) ** : 175						Fecha Moldeo** : 2025-09-15			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-10-13			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 28 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4213-CO-25	-	150.66	300.98	17,827.3	338.18	19.0	193.4	3	---
4214-CO-25	-	150.72	300.67	17,842.7	351.92	19.7	201.1	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

